

# PC/ABS 台湾台化 AC2501-AF

产品名称	PC/ABS 台湾台化 AC2501-AF
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高流动:台湾台化 电镀级:AC2501-AF 耐热级:台湾
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

台湾台化PC/ABS AC2501-AF 电镀级 耐热级 高流动 电子电器外壳 笔记本外壳

机械性能

额定值

单位

测试方法

弯曲强度 102 Mpa ASTM D-790

弯曲模量 2653 Mpa ASTM D-790

洛氏硬度 123 R D785

冲击强度缺口 (23 ) 533 J/m ASTM D-256

拉伸模量 - Mpa ASTM D-638

拉伸强度(屈服点) 63 Mpa ASTM D-638

拉伸率(断裂点) 40 % ASTM D-638

## 电气性能

体积电阻 1.0E+17 Ohm-cm ASTM D-150

表面电阻 1.0E+16 Ohm-cm ASTM D-257

介电常数 (1MHz) - ASTM D-150

损耗因数 (1MHz) - ASTM D-150

## 热性能

阻燃性 1.6 mm UL-94

线膨胀系数 - 1/ E-831

热变形温度 (0.45Mpa) 104 ASTM D-648

UL长期使用温度 (含冲击) 75 UL-746B

维卡软化点 112 ASTM D-1525

阻燃性 V-0 UL-94

UL长期使用温度 (无冲击) 85 UL-746B

热变形温度 (1.8Mpa) 95 ASTM D-648

## 物理性能

比重 1.18 ASTM D-792

吸水率 0.1 % ASTM D-570

模具收缩率 (3.2mm) 4-6 E-3 ASTM D-955