

美国科腾 KRATON SEBS-g-MAH FG1901 GT

产品名称	美国科腾 KRATON SEBS-g-MAH FG1901 GT
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	科腾:嵌段共聚物 FG1901:KRATON 美国:SEBS
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTMD792	0.910 g/cm ³
	熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/5.0kg)		ASTMD1238	14到28 g/10min
	MaleicAnhydrideContent-Bound		内部方法	1.4到2.0 wt%
	含水量		内部方法	<500 ppm
	溶液粘度-Toluene,25%wt(25 ° C)		内部方法	5.0 Pa·s
硬度	肖氏硬度(邵氏A,10秒,模压成型)		ASTMD2240	71
弹性体	抗张强度(断裂)		ASTMD412	34.5 MPa
	伸长率(断裂)		ASTMD412	500 %

补充信息	Styrene/Rubberratio			30/70	
------	---------------------	--	--	-------	--