

沙特基础 GELOY PC+ASA XP4034

产品名称	沙特基础 GELOY PC+ASA XP4034
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	沙特基础:注射成型 XP4034:耐候性好 沙特:PC+ASA
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

GELOY PC+ASA XP4034

>(PC+ASA)<

阻燃等级: HB

熔融指数: 15 cm/10min

缺口冲击: 33 kJ/m

热变形温度: 112 ° C

加工方式: 注射成型

符合规定: UL UL-746C F2

材料特性: 耐候性好

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	吸水率	24小时@73 ° F	ASTM D-570	0.250 %
	熔融指数	标称,260 /5.0kgf	ASTM D-1238	24.0 g/10
物理性能	光泽度	无纹理,60	ASTM D-523	94

	比重		ASMT D-792	1.15	
	模具收缩率	flow,0.125"	ASTM D-9955	5-7	in/in
		xflow,0.125"	ASTM D-955	5-7	in/in
机械性能	洛氏硬度		ASTM D-785	110	R Sc
	仪表控制抗冲击总能量	73 ° F	ASTM D-3763	420	in-lb
		-22 ° F	ASTM D-3763	270	in-lb
	屈服抗拉强度	2.0in/min	ASTM D-638	9000	Psi
	屈服挠曲强度	0.250"	ASTM D-790	12800	Psi
	缺口伊佐德冲击值	-22 ° F	ASTM D-256	1.5	ft-lb
	断裂拉伸伸长	2.0in/min	ASTM D-638	25.0	%
	缺口伊佐德冲击值	73 ° F	ASTM D-256	6.0	ft-lb
	挠曲模量	0.05in/min,2"span	ASTM D-790	365000	Psi