

涤纶印花定制 杨浦区涤纶印花 联益纺织印染

产品名称	涤纶印花定制 杨浦区涤纶印花 联益纺织印染
公司名称	石狮联益众成纺织科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市石狮市鸿山镇伍堡工业区冠宏厂内
联系电话	13599710593 13599710593

产品详情

涤纶的用途

长丝：常作为低弹丝，制作各种纺织品；

短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。是目前化纤中用量很大的。

石狮联益众诚纺织科技有限公司，是一家从事着纺织印染行业20多年的企业，在纺织印染方面有着多年的丰富经验，品质有保障，大家有需要纺织印染，尼龙印花，涤纶印花，棉布涂料印花的需求的话，欢迎大家来电咨询哦，可以拨打图片上的联系电话！

怎样烘干印花后的涤纶织物

摘要：

涤纶织物用分散染料印花，选用主要用分散染料升华温度过低的，会在热熔固色时沾污白地固色率不高的，后处理水洗时又会沾污白地。烘干后，可采用高温高压蒸化法、热熔法或常压高温连续蒸化法进行固色。

(1) 高温高压蒸化法：在密闭高压汽蒸箱内，于125~135温度下，蒸化约30min蒸汽过热程度不高，接近于饱和——纤维和色浆吸湿较多，溶胀较好，有利于分散染料向纤维内转移，水洗时浆料也易洗除。

涤纶在130和含湿条件下，纤维非晶区的分子链段运动加剧，有利于分散染料在纤维内扩散、分散染料升华温度大都远高于130，所以固色时不会产生升华沾色问题，因此相对分子质量较小、升华温度较低的染料也能适用，染料品种选择的范围较广，染料的给色量较高，织物手感较好，可适用于易变形的织物（如仿绸制品及针织物）等的固色间歇式生产，适宜于小批量加工

(2) 热熔法：为了防止染料升华时沾污白地，同时又要求达到较高的固色率，热熔温度必须严格按印花所用染料的性质进行固色，热熔时间一般为1~2.5min，对织物手感影响，特别是对针织物影响更为明显，涤纶印花厂家，不适用于弹力纤维织品常压高温蒸化固色法以过热蒸汽为热载体，固色温度可降低至175~180，涤纶印花定制，可供选用染料较热熔法多，但固色时间较长，约需6~10min在过热蒸汽环境中，容易保留溶胀糊料的水化水，在湿热条件下，纤维较易溶胀，有利于分散染料通过浆膜转移到纤维，过热蒸汽热容比热空气大，蒸汽膜的导热阻力也较空气膜小，使织物的升温较快，杨浦区涤纶印花，温度也较稳定。

石狮联益纺织科技从事印染行业长达28年，有着的印染经验，品质有保障。公司奉行“创产品，让顾客满意；用科学管理，树行业”的质量方针，坚持“以人为本，强调员工全面发展”的企业信条。欢迎大家来电咨询！

涤纶印花面料的定制

涤纶面料很适合制作春夏时期的休闲套装、套裙、休闲衬衫、短装、短裙、连衣裙，雨伞布，户外用品等服装面料，面料的花式风格不断变新，很受服装生产企业商青睐。

现在很多服装面料都采用数码印花，这种以数码技术进行的印花，没有废水污染，实现了环保的要求。印花元素一直很受欢迎，面料的花型也总是不断在，面料的颜色也随着流行而变化。

石狮联益纺织科技拥有电脑制版、制网、圆网印花以及染色、涂层、定型等先进设备，主要尼龙15D，20D超薄系列圆网酸性染料印花，并从事各种平织布、化纤布、针织布、植绒布以及各类规格雨伞布和户外用品布料的印花、染色，涤纶印花定做，可处理大门幅70英寸、11套色的产品，是极大的雨伞布生产厂家之一。有这方面意向的广大朋友们可拨打图片的上联系电话，欢迎来电咨询！

涤纶印花定制-杨浦区涤纶印花-联益纺织印染(查看)由石狮联益众成纺织科技有限公司提供。石狮联益众成纺织科技有限公司是从事“面料研发,各类规格雨伞布和户外用品补料的印花,染色”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈先生。