

# ABS东丽990 X88透明ABS

产品名称	ABS东丽990 X88透明ABS
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:Toyolac 型号:990 X88塑胶原料 产地:马来西亚东丽ABS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

ABS东丽990 X88透明ABS

名称/产地 牌号/特性

ABS 上海高桥 275 注塑级 中冲通用

ABS 德国巴斯夫 2802HD 耐冲击 清晰度高 中等硬度，可加工性好，

ABS 韩国巴斯夫 GP-22 抗冲击，耐热。适用于通信和电器产品

ABS 韩国巴斯夫 GP-35 高流动级 抗冲击，耐热。适用于通信和电器产品

ABS 日本电气化 TH-21 耐冲击级 透明级

ABS 日本电气化 TP-801 透明级 IC盒，食品包装盒

ABS LG惠州 HP-181 高流动 高冲击 影音产品,显示器,摩托车

ABS LG惠州 FR-310C 注塑级 通用阻燃

ABS 马来西亚东丽 100 全色

ABS 马来西亚东丽 700 全色

ABS 马来西亚东丽 920 白黑，透明

ABS 日本东丽 920 透明性，超高刚性

ABS 马来西亚东丽 100 全色

ABS 日本东丽 700 高硬度 高刚性

ABS常规性能：塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm<sup>3</sup>，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性1%，熔融温度217~237℃，热分解温度250℃；力学性能:塑料ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；塑料ABS的耐

磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和低转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小；热学性能:塑料ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用；电学性能:塑料ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用；环境性能:塑料ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中,植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半.ABS应用：ABS性能优异，抗冲性、高刚性、耐油性、耐低温性、耐化学腐蚀性和电气性能以及加工的便易性、价格的低廉性等，在电子电器、仪器仪表、汽车、建筑工业等领域广泛应用。