

硅酸锌车间底漆 防腐涂料

产品名称	硅酸锌车间底漆 防腐涂料
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	类型:底漆 颜色:灰色 品牌:奥辉
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

类型 底漆 颜色 灰色
品牌 奥辉

硅酸锌车间底漆

产品概述：

是一种低锌溶剂型硅酸乙酯车间底漆，专为自动喷涂施工而设计。特别适用于焊接和气割的产合。

用途：

在储存、装配和建造期间，用于砂喷清洁的钢板和其它钢结构的短到中期保护。

技术参数：

颜色红灰色，灰色

漆面平光

体积固体含量 26%

理论涂布率 130kg/m²(以25um干膜计)

闪点 5

比重 1.3kg/l

指触干 3-4min (20)

完全固化 4天 (20 , 相对湿度75%)

挥发性有机化合物含量 620g/l

施工参数：

混合比率基料：固化剂=2:3 (体积比)

施工方法无空气喷涂空气喷涂刷涂 (补漆用)

稀释剂 30% 30% 30%

(*大用量)

混合使用时间 8小时 (漆桶密封，持续搅拌)

喷孔 0.4-0.5mm

喷出的压力 80kg/cm²(无空气喷涂的资料数据仅供参考，实用时可以调整)

漆膜厚度湿膜不确定干膜 15um

重涂间隔*小不确定*大不限

表面处理：

用适当的清洁剂去除油脂。喷砂至少达到sa2.5级，表面粗糙度相当于rugotest标准的no.3，*少n9a。必要时可采用粗粒喷砂。

施工条件：

施工表面要求清洁干燥，温度高于露点以避免水气凝结。钢板*低温度在0 ，*高约55 。固化*低的温度为0 ，*低相对湿度为50% ，**在65%以上。

先涂油漆：无

加涂油漆：按规定加涂

储存期：6个月 (25) ，储存期视储存温度而定。如温度高于25 ，储存期相应减少。本产品的储存温度不得高于40 或低于5 。如液体胶化或混合漆料前胶化，说明储存时间已超过储存期。