

# SX-916真空镀膜油底油

产品名称	SX-916真空镀膜油底油
公司名称	泉州洛江三星涂料树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 颜色:红棕色 保质期:24 ( 个月 )
公司地址	泉州市洛江万安杏宅工业区
联系电话	0595-22656666 13599295639

## 产品详情

品牌	三星	颜色	红棕色
保质期	24 ( 个月 )	按溶剂类型分	油性漆

### sx-916真空镀膜底油

#### 产品简述

sx-916属真空镀膜专用底油,主要用作各种材质的pp底漆,该产品因具有良好的附着力和光泽而适用于装饰品、圣诞礼品、化妆品包装盖等一系列产品.

#### 使用方法

sx-916由于粘度低,使用过程可以不加稀释剂直接喷涂,也可以适量加点稀释剂甲苯、200#汽油、120#汽油的混合物(甲苯:200#:120#=1:2:7).稀释比建议在1:0.5-1之间,均匀喷涂在工件上,让其流平10分钟左右进入烤箱烘烤.

#### 烘烤条件

依据漆膜厚度及素材性质，作为底漆使用烘烤温度60-70℃，烘烤时间为2小时左右，但最终时间依据漆膜的厚度而定，适当延长或缩短。烘箱内温度要均匀，烘箱内要经常用干空气换气以免影响产品质量。

## 注意事项

1、因底材常含有油汗、脱模剂及尘粒，涂底油前，工件表面要清洗处理干净，且每批底材的材质和密度不一，建议对每批新进底材先行测试，否则会影响产品质量；

2、本产品在未开封情况下，室温下保持期为24个月,但是如果打开桶盖后应在一个星期内使用完,以免溶剂挥发影响品质；长时间暴露在空气下会发生质量变化.

3、本产品属易燃品,应远离火种，清理后的漆尘、漆块，请放置室外并加入适量的水防止自燃。

4、本产品含有机溶剂，尽量减少吸入和直接接触皮肤，如果该产品在使用过程中,不小心溅入眼睛内,应先用大量清水冲洗,再送往医院治疗.

## 质量指标

项目	
外观	红
固体含量%	
粘度(25℃ 涂-4杯)	