

SX-810低温烘烤型电镀金油

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | SX-810低温烘烤型电镀金油 |
| 公司名称 | 泉州洛江三星涂料树脂有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:三星 金属涂料分类:电镀金油 颜色:水白色 |
| 公司地址 | 泉州市洛江万安杏宅工业区 |
| 联系电话 | 0595-22656666 13599295639 |

产品详情

| | | | |
|-----|--------|--------|---------------|
| 品牌 | 三星 | 金属涂料分类 | 电镀金油 |
| 颜色 | 水白色 | 干燥时间 | 100 烘烤30分钟(h) |
| 保质期 | 24(个月) | | |

sx-810低温烘烤型电镀金(光)油

产品简述

sx-810属烘灯烤型电镀件专用封闭漆，在镀银、镀镍、镀铜等非铁金属表面有较好的附着力，该产品完全固化后硬度大于4-5h，漆膜具有很好的光亮性，因此该产品广泛适用于电镀工艺品、装饰件等产品。

使用方法

本产品使用的稀释剂是二甲苯、正丁醇、醋酸丁酯混合物，比例大约为（二甲苯：正丁醇：醋酸丁酯=6：3：1），稀释比根据要求而定，建议稀释比例为1：1，与稀释剂搅匀后，均匀喷(浸)涂在工件，让其稍作流平约5~10分钟，然后进入烘箱烘烤。

烘烤条件

一般情况烘烤温度为100 ± 2 ，烘烤时间30分钟，但最终时间应根据漆膜厚度而度。如果特殊产品只

能在90 烘烤，那烘烤时间应翻倍，烘箱内温度应均匀，烘箱内要经常排除废气，以免影响产品质量。

注意事项

1、涂面油前，工件表面要处理干净，且每批镀件的材质和密度不一，建议对每批新进镀件先行测试，否则会影响产品质量；

2、本产品在未开封情况下，室温下保持期为24个月,但是如果打开桶盖后应在一个星期内使用完,以免溶剂挥发影响品质；长时间暴露在空气下会发生质量变化.

3、本产品属易燃品,应远离火种，清理后的漆尘、漆块，请放置室外并加入适量的水防止自燃。

4、本产品含有机溶剂，尽量减少吸入和直接接触皮肤，如果该产品在使用过程中,不小心溅入眼睛内,应先用大量清水冲洗,再送往医院治疗.

质量指标

| 项目 | 指标 |
|-------------|-----|
| 外观 | 水白色 |
| 固体含量% | 33- |
| 粘度(25 涂-4杯) | 25- |