

真空镀膜PS底漆 真空镀膜PS底漆

产品名称	真空镀膜PS底漆 真空镀膜PS底漆
公司名称	泉州洛江三星涂料树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:真空镀膜PS底漆 颜色:红棕色 品牌:三星
公司地址	泉州市洛江万安杏宅工业区
联系电话	0595-22656666 13599295639

产品详情

类型	真空镀膜PS底漆	颜色	红棕色
品牌	三星	起订量	1
总固含量	48-52 (%)	保质期	24 (个月)

sx-563真空电镀底油

产品简述

sx-563属真空镀膜专用底油,主要适用于abs、ps等塑胶底材,该产品有较好干燥性、附着力、施工性和镀膜光亮性,因此广泛用于装饰品、车灯、反光镜等产品.

使用方法

sx-563使用的稀释剂是200#汽油和120#汽油的混合物(200#:120#=2:8).稀释比根据产品的要求而定,建议稀释剂比为1:1-3之间,均匀喷(浸)涂在工件上,让其流平10分钟左右,进入烘箱烘烤.

烘烤条件

依据漆膜厚度及素材性质,作为底漆使用烘烤温度60-70 ,烘烤时间为2小时左右,作为面漆使用烘烤温度60-70 ,烘烤时间为1小时左右,但最终时间依据漆膜的厚度而定,适当延长或缩短.烘箱内温度

要均匀，烘箱内要经常用干空气换气以免影响产品质量。

注意事项

1、因底材常含有油汗、脱模剂及尘粒，涂底油前，工件表面要清洗处理干净，且每批底材的材质和密度不一，建议对每批新进底材先行测试，否则会影响产品质量；

2、本产品在未开封情况下，室温下保持期为24个月,但是如果打开桶盖后应在一个星期内使用完,以免溶剂挥发影响品质；长时间暴露在空气下会发生质量变化.

3、本产品属易燃品,应远离火种，清理后的漆尘、漆块，请放置室外并加入适量的水防止自燃。

4、本产品含有机溶剂，尽量减少吸入和直接接触皮肤，如果该产品在使用过程中,不小心溅入眼睛内,应先用大量清水冲洗,再送往医院治疗.

质量指标

项目	
外观	红棕
固体含量%	
粘度(25 涂-4杯)	