

丙烯酸单组自干漆、油漆 面漆

产品名称	丙烯酸单组自干漆、油漆 面漆
公司名称	泉州洛江三星涂料树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:面漆 品牌:三星 功能分:自干漆
公司地址	泉州市洛江万安杏宅工业区
联系电话	0595-22656666 13599295639

产品详情

类别	面漆	品牌	三星
功能分	自干漆	按溶剂分	油性漆
颜色	各色	光泽	高光
附着力	1 - 2级		

1、产品组成：

丙烯酸树脂、稳定性良好的颜料、酯酮醇类等溶剂及相关助剂组成。

2、漆膜性能指标:

光泽	90(高光漆)	表干	5 - 15min	实干	6 - 10h (室温)
附着力	1 - 2级	柔韧度	1mm	细度	< 25um (平面漆)
耐冲击	50kg.cm	硬度	h	耐盐雾	一级
耐溶剂			耐高温	优良银色可耐180 - 230	
固含量	45 - 70%品种不同而不同		粘度	90 - 240 ” (t - 4环) 品种不同而不同	

以上为产品实验室标准板检测数据，仅供参考，不作施工后质检指标，用户须根据自己实际应用情况进行选择并检验产品。

3、产品特点：

施工方便、干燥快、硬度高耐磨耐刮，附着力、柔韧性、耐侯性、保光保色性和耐弱机油腐蚀等综合性能优良。

4、适用性：

适用于金属、木具、塑胶表面涂装如家具、汽摩配件、头盔、机床、五金、灯饰、机壳等量大、周转快的喷涂作业。一般应用溶剂性相当的底漆，以免面漆咬底。

5、外观品种：

平面漆（高光、半哑、哑光漆）、桔纹漆、银粉漆、波纹漆。

6、配漆要点：

漆与指定稀释剂按比例配比（供应油漆时提供编号及比例）。一般漆： $x - q7$ 稀释剂=1：1。选用的稀释剂为制漆时配方设计好的，使用其他型号的稀释剂有可能造成失光、发光、不溶等现象。请参考施工指导书调整施工粘度。

7、干燥条件：

表干2 - 8分钟，实干室温4 - 10小时。