

# 无锡市砾石承托料检测鹅卵石砾石滤料检验

产品名称	无锡市砾石承托料检测鹅卵石砾石滤料检验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

### 检测项目

CJ/T 43-2005《水处理用滤料》标准

砾石承托料：密度、含泥量、盐酸可溶率、明显扁平细长的颗粒含量、小于用户要求的小粒径含量、大于用户要求的大粒径含量

高密度矿石滤料：密度、含泥量、小于用户要求的小粒径含量、大于用户要求的大粒径含量、有效粒径、均匀系数、不均匀系数

### 检测要求

天然鹅卵石砾石承托料为滤池中承托滤料的砾石。

水处理用卵石砾石承托料在滤水后不能产生有毒、有害成分。砾石承托料应有足够的强度和硬度，砾石承托料在加工和过滤、冲洗过程中应能抗蚀。

关于砾石承托料的粒径一般由用户确定，符合粒径范围的有效粒径（ $d_{10}$ ）应 95%，明显扁平、细长（长度超过5倍厚度）的颗粒不应大于2%。

卵石砾石承托层滤料的密度应 $>2.5\text{g/cm}^3$ （这里的卵石密度指一块砾石切成长宽高为1cm的立方体的质量

，非容重，请注意)；其含泥量应 $<1\%$ ，美佳Meja卵石砾石滤料全部经水洗分筛包装，含泥量可以保证 $<0.1\%$ ，该指标请绝对放心；盐酸可溶率要求 $<5\%$ ，由于非硅类化合物杂质可溶于盐酸，该指标可说明其杂质含量。不应含可见的泥土、页岩或有机杂质。

## 砾石承托料

3.5.1 砾石承托料为滤池中承托滤料的砾石。砾石承托料应有足够的强度和硬度，在加工和过滤、冲洗过程中应能抗蚀。 3.5.2 砾石承托料不应含可见的泥土、页岩或有机杂质 jsgf19310zjh

3.5.3 砾石承托料中，明显扁平、细长(长度超过 5倍厚度)的颗粒不应大于 2%，

3.5.4 砾石承托料粒径范围一般为 2 mm-4 mm,4 mm-8 mm,8 mm-16 mm,16 mm-32 mm, 32 mm-64 mm,

鹅卵石滤料简介：鹅卵石（砾石）滤料，俗称承托层滤料或垫层滤料，分（天然）鹅卵石和（机械加工）石英砾石两种。鹅卵石滤料是经过天然河流采挖、筛选、水洗而成，球状形纯白色和杂色，加工有机制卵石及石英砾石。鹅卵石有天然鹅卵石、机械鹅卵石、人工鹅卵石等，品种繁多。