

丙烯酸球场上可以做硅PU吗

产品名称	丙烯酸球场上可以做硅PU吗
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸球场上可以做硅PU吗？

今年以来，硅PU、跑道等原材料持续上涨。

部分工程商由于当初签合同时物料成本预算低，现在开始顶不住了。

于是，不断有人咨询：

“原来旧的丙烯酸基础上，不完全打磨直接做硅PU可以吗？”

“规定8mm的硅PU，现在预算不够，可以用丙烯酸封底，做5mm颗粒，再做3mm硅PU,可以吗？”

“做完硅PU弹性层，可以在弹性层上用丙烯酸面漆代替硅PU面漆吗？”

“底漆和弹性层用丙烯酸，面漆用硅PU，可以吗？”

.....

为了降低成本，部分人也是拼了。

，盛立体育可以很负责的告诉你：

不可以！

我们来看看具体原因--

丙烯酸材料主体配方：水性丙烯酸乳液树脂、填料、色浆、助剂。

硅PU材料主体配方：聚醚多元醇、MDI（或二者合成的聚氨酯预聚体）、氯化石蜡、氯代棕榈油、填料、色浆、助剂。

丙烯酸树脂十分容易吸收各类增塑剂，少量的增塑剂就可以导致丙烯酸树脂被溶胀、变软、发粘。

而硅PU材料里面富含增塑剂（氯化石蜡、氯代棕榈油），该两种增塑剂在硅PU材料里面用作为增塑、阻燃作用，含量通常为10-20%。

当以上两种材料贴合在一起时，硅PU材料里面的增塑剂会迅速往丙烯酸材料里面迁移，大约经过2-3个星期，丙烯酸材料就会出现溶胀、发粘的现象；长时间贴合在一起，丙烯酸材料甚至会出现发粘、溶化、腐烂的现象。

而且，如果这样省成本、偷工减料被甲方和监理方发现，肯定会被重罚。

而且也埋下了重大质量隐患这种，混搭做出的球场在一两个月后就会出现鼓包、脱层的问题，严重的需要铲除重新铺装。

得不偿失！

所以，盛立体育认真地告诉各位：铺装硅PU球场材料时，不可以采用丙烯酸材料打底，也不可以采用丙烯酸面漆替代水性硅PU面漆！

后，友情提醒部分工程商：做工程很累，收钱也很难。在报价时必须充分评估并保障自己适当的利润，别一味的低价竞争。低价竞争的终结果是害死同行后害死自己！

踏踏实实做事，诚诚恳恳做人