

消防员呼救器 朝阳消防员呼救器 北京东方华宇

产品名称	消防员呼救器 朝阳消防员呼救器 北京东方华宇
公司名称	北京东方华宇消防器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东风乡 驼房营南路甲8号院68号
联系电话	18210430269 18210430269

产品详情

消防服的胶靴性能

阻燃靴消防胶靴：1靴底耐穿刺性能，780N1靴子耐油性能，鞋面、鞋底，-2~10%2靴底耐电压，5000V2粘条粘着力，600N/m3胶靴防渗漏性能（浸水2h），不渗透3靴底耐电压，5000V4围条粘附强度，0.78KN/m4靴面老化后扯断伸长率，75%5消防胶靴5钢质衬垫耐腐蚀性能，不腐蚀6靴面扯断伸长率，消防员呼救器哪家好，450%6靴底隔热性能，227靴底耐穿刺性能，900N7靴子防滑性能，消防员呼救器生产厂家，115°8靴底耐磨性能，0.9cm3/1.61km8重量，1.8kg。

消防服的试验方法

逆反射系数的试验a) 试验环境：温度 20 ± 2 ，湿度 $65\% \pm 5\%$ ；b) 样品的尺寸与数量：200mm × 50mm 的发反光材料3块；c) 逆反射系数测量仪器观察角能在 12° 到 2° 范围内可调，小分度值不应大于 0.01° ；入射角能在 0° 到 40° 范围内可调，小分度值不应大于 1° ；d) 经过水平和垂直方向上分别测量5次后，将所测的数据取平均值，其结果应符合5.7.1的规定。耐热性能试验先将试样放置在温度为 260 ± 5 的干燥箱内，试验5 min后取出样品，再按6.15.1的方法进行，其结果应符合5.7.2的规定。耐洗涤性能试验样品尺寸为200mm × 50mm，按GB 8965—1998 附录A的方法洗涤25次，其结果应符合5.7.4的规定。

消防服的面料要求

外层阻燃性能损毁长度不应大于100mm，消防员呼救器价格，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融，朝阳消防员呼救器，滴落现象。表面抗湿性能沾水等级不应小于3级。

断裂强力经、纬向干态断裂强力不应小于650N。撕破强力经、纬向撕破强力不应小于100N。热稳定性经260 ±5 热稳定性性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于10%，试样表面无明显变化。单位面积质量单位面积质量应为面料供应方提供额定量的 ±5%。色牢度耐洗沾色不应小于3级，耐水摩擦不应小于3级。防水透气层

耐静水压性能耐静水压不应小于17Kpa。透水蒸气性能水蒸气透过量不应小于5000g/（m²?24h）热稳定性经180 ±5 热稳定性性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于5%，试样表面无明显变化。隔热层阻燃性能损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。舒适层的性能不应有熔融、滴落现象。

消防员呼救器价格-朝阳消防员呼救器-北京东方华宇由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。北京东方华宇消防器材销售有限公司是一家从事“消防器材,灭火器,灭火器年检,灭火器箱,微型消防站,防火涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东方华宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东方华宇在灭火器材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事北京灭火器年检服务，灭火器年检服务价格，灭火器年检服务费用的厂家，欢迎来电咨询。