

内蒙古东胜洗煤高效波浪自清理筛板开采选矿使用

产品名称	内蒙古东胜洗煤高效波浪自清理筛板开采选矿使用
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 属性:全新
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

内蒙古东胜洗煤波浪自清理筛板开采选矿使用。鑫顿自清洁筛板编辑感悟：你明知道蜷缩在床上感觉更温暖，但还是一早就起床；你明知道什么都不做比较轻松，但依旧选择追逐梦想。这就是生活，你必须坚持下去。脱泥筛的筛下水也进入煤泥桶，煤泥桶中的煤泥水用煤泥泵打入煤泥浓缩分级旋流器进行处理，煤泥浓缩分级旋流器的溢流进入浓缩池处理。浓缩分级旋流器底流有两条路径，可以通过3260高频筛脱水后，掺入中煤中。底流也可以进入粗煤泥分选系统继续分选。底流经弧形筛脱水后进入煤泥混料桶，用混料泵打入三产品煤泥重介旋流器与螺旋分选机，分选出煤泥与尾煤泥经过弧形筛脱介，合介进入混料桶，筛上物加水稀释给入磁选机，磁选矿进入混料桶；煤磁选尾矿经弧形筛、高频筛及煤泥离心机脱水得到煤泥产品掺入煤中。开孔率规定为筛板上筛孔的总面积与开孔区(又称有效传质区)面积的比值，即 $\text{开孔率}(\%) = \frac{A_0}{A_a}$ 式中： A_0 ——筛板上筛孔的总面积 (m²) A_a ——开孔区(又称有效传质区)面积 (m²) 开孔区：可以布置筛孔或传质元件的区域。对于开孔率，其大小又受板上筛孔的排布形式影响。