

# YJ-819耐低温水性糊盒胶机用-用于低能表面

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | YJ-819耐低温水性糊盒胶机用-用于低能表面              |
| 公司名称 | 郑州友佳包装科技有限公司                         |
| 价格   | 40.00/公斤                             |
| 规格参数 | 型号:YJ-819<br>粘合材料类型:塑料类、纸张类<br>品牌:友佳 |
| 公司地址 | 郑州市金水区经二路2号3号楼66号                    |
| 联系电话 | 65929168                             |

## 产品详情

|     |           |        |              |
|-----|-----------|--------|--------------|
| 型号  | YJ-819    | 粘合材料类型 | 塑料类、纸张类      |
| 品牌  | 友佳        | 工作温度   | 10( )        |
| 保质期 | 6(个月)     | 执行标准   | 企业标准、ISO9001 |
| CAS | SGS环保检测认证 |        |              |

### [水性糊盒胶粘剂](#)

#### 机用yj-819

#### 一、简介

本品为水性乳液粘合剂，无毒、无刺激性气味，不燃烧，无腐蚀性，粘接力强，干燥快，耐低温性能好，使用方便，适用于bopp覆膜后纸盒、手提袋的自动封口粘合（主要针对bopp覆膜产品）。

#### 二、技术指标

外观：微黄均一乳液pH值：7±1

固含量：46±2%贮存期：6个月

#### 三、使用

- 1、本品可直接倒入胶槽中使用，被粘物表面涂胶应均匀适量。
- 2、随机下来糊好的纸盒应持续加压，依据盒子大小，加压时间不等，一般为10至30分钟。

3、停机时应立即用水清洗胶槽和涂胶轮。

#### 四、注意事项

1.被粘合物持续加压一段时间（10-30分钟），24-48小时达最佳粘接强度。若是糊厚纸、瓦楞纸等回力大的产品加压时间要稍长些（以被粘合物不回弹为准）。2.本品不适用于uv上光后的纸品粘合。（若粘合uv上光产品，应将uv上光印面打磨后上胶）。3.bopp/纸的粘合要求bopp膜的极性>36达因。4.本品用于bopp膜与纸的粘合，耐低温性能效果显著，冬季适用。5.冬季本品使用环境温度>10℃，贮存环境温度10℃-35℃。6.本品含压敏成份耐高温不甚理想。7.本品耐低温效果特别显著。

以上内容仅供参考，建议用户在使用该产品前，自行测试并评估该产品在贵公司操作环境内的适应性，并不保证在说明或未说明的用途中完全适用。

地址：郑州市经二路2号3号楼66号传真：0371-65929268

电话：(0371)13383861983qq:277439156

网址：<http://www.youjiakj.cn>email：[xsc1314@163.com](mailto:xsc1314@163.com)