

ASA 韩国LG LI-931

产品名称	ASA 韩国LG LI-931
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高刚性:韩国LG 高强度:LI-931 高耐热:韩国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

ASA韩国LGLI931

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTMD792	1.07	g/cm3	
	熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C /10.0kg)	ASTMD1238	7.0	g/10min	
	收缩率-流动(3.20mm)	ASTMD955	0.40to0.70	%	
机械性能	抗张强度2(屈服,3	ASTMD638	32.4	MPa	

	.20mm)				
	伸长率2(断裂,3.2	ASTMD638	65	%	
	0mm)				
	弯曲模量3(6.40m	ASTMD790	1520	MPa	
	m)				
	FlexuralStrength3(ASTMD790	49.0	MPa	
	6.40mm)				
冲击性能	悬壁梁缺口冲击	-30 ° C,3.20mm	ASTMD256	49	J/m
	强度	-30 ° C,6.40mm	ASTMD256	39	J/m
		23 ° C,3.20mm	ASTMD256	98	J/m
		23 ° C,6.40mm	ASTMD256	88	J/m
硬度	洛氏硬度(R级)	ASTMD785	81		
热性能	载荷下热变形温	ASTMD648	85.0	° C	
	度(0.45MPa,未退				
	火,6.40mm)				
	载荷下热变形温	ASTMD648	79.0	° C	
	度(1.8MPa,未退				
	火,6.40mm)				
	维卡软化温度	ASTMD15254	86.0	° C	

光学性能	光泽度(45 °)	ASTMD2457	30		
------	-----------	-----------	----	--	--