山顿UPS不间断电源150KVA应急消防备用储能型号规格参考

产品名称	山顿UPS不间断电源150KVA应急消防备用储能 型号规格参考
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山顿UPS电源 型号:150KVA 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274(注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

山顿UPS不间断电源150KVA应急消防备用储能型号规格参考

内阻小采用添加特种超细纤维的隔板,提高正、负极板的反应接触面,使电池内阻大幅度降低,并可以改善改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象;采用50-60kps装配压力,有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。自放电小使用分析纯级别电解液,合理的配置专用添加剂,有效降低电池自放电速率。、高安全性

进口橡胶制成的安全阀,动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀,有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

1、长寿命

采用添加稀土金属的铅合金制造板栅,比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%;加强正板栅筋条,耐腐蚀性比传统设计有较大提高。2、绿色环保采用分层封口技术,杜绝电池的漏酸、爬酸现象,有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。3、高可靠性利用的装配工艺结合严谨的质量管理体系,提高电池抗震性能,有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障;

电池内阻均一性高,大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。

无游离酸,电池可倒放90°安全使用。

极低的电解液比重,延长寿命。

严格的选材及制造工艺,使自放电小。 极低的浮充电流,保证寿命。 密封反应效率高。 设计寿命: 24Ah 10年(20)/ 10年(25) <24Ah6年(25) 应用领域与分类: 免维护无须补液; UPS不间断电源; 内阻小,大电流放电性能好;消防备用电源; 适应温度广; 安全防护报警系统; 自放电小; 应急照明系统; 使用寿命长; 电力, 邮电通信系统; 荷电出厂,使用方便;电子仪器仪表; 安全防爆; 电动工具,电动玩具; 深放电性能好; 便携式电子设备; 无游离电解液,侧倒仍能使用;摄影器材; 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统; 符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。 产品特性 槽式化成保证电池达到标准容量.

高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。

安全可靠,内置国内防爆虑酸片安全阀,具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。

内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。 深放电后有优良的能力万一出现长期放电,只要充分充电, 基本不出现容量降低

维护简单

充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。 2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。 (倒下超过90度以上不能使用) 3.性能由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的4.自放电小用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在。

5. 寿命长、经济性好

6.

1) 充电电压和电流 电池的充电,一般要求在25oC时电池的浮充电压为2.23~2.25V/单格,也有的高一些,比如FIAMM电池可达2.27V/单格。当环境温度低于25oC时,要求相应提高充电电压,以防充电不足。对于不同的电池就有不同的温度矫正系数,比如对于LECKY通常的矫正系数为-1mV/oC/单格,也就是说,温度每升高1oC,充电电压应降低1mV/单格。反之,就要提高1mV/单格;而对于CSB电池GP来说,其温度矫正系数就是-3.3~-5mV/oC/单格。这就是具有温度补偿充电功能充电器的设计根据。不过这只是一个理论值,在实际中还应进行调试。有许多UPS都设置了这种功能,从而比不设置此功能时延长了电池的使用寿命。

电解质:采用美国气相二氧化硅制作,电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动,所以无漏液及电解液分层现象。2.极板:正极板采用管式极板,可有效的防止活物质脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,耐腐蚀性能好,使用寿命长。负极板为涂膏式极板,特殊的板栅结构设计,提高了活物质的利用率和大电流放电能力,充电接受能力强。3.电池壳:为ABS材料,耐腐蚀、强度高、外形美观,与盖封合可靠性高无潜在漏风险。4.安全阀:特殊的安全阀结构,合适的开闭阀压力,减少了水的损失,可避免蓄电池外壳膨胀、裂和电解液干涸现象。

充电

- (1) 浮充(限制电压,控制电流)使用:浮充电压2.25V2.30V/单体,电流不得大于0.25C10,电池浮充电流调到小于2mA/AH.(25)。请参见表(2)。(表2)充电方法与充电时间
- (3)温度补偿电池在535范围内工作时,不必对充电电压进行补偿,当温度低于5或者高于35时,建议对充电电压作适当的调整,调整标准为浮充时干3mv//单体,循环使用时干4mv//单体(温度以25为基准)。(2)循环使用(充电即停,放完电即充):充电电压2.4 V/单体,充电电流不得大于0.25C10.

(3) 过充电

电池充足电后再补充电则称为过充电,持续的过充电将会缩短电池的寿命。

产品性能:

放电(1)电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以

,为达到好的工作效率,放电应0.05-3C之间,放电终止电压如下表1所示(表1)放电电流和放电终止电压

放电电流 (A)放电终止电压 (V/单体)(A) < 0.1C1.90(A) < 0.2C1.800.2C < (A) < 0.5 C1.700.5 < (A) < 1.0C1.601C < (A) < 2C1.503C < (A)1.30

(2)放电容量

放电容量与放电电流的关系,图1为FM、JFM系列电池在不同的放电率条件下放出的容量,从图中可看出,放电倍率越大,电池所能放出的容量越小。

温度作用

电池容量亦受温度的影响,过低温度(低于15,5.)则会降低有效容量,过高温度(高于122.50)则会导致热失控并损害电池.