

# 饰面型防火涂料厂

产品名称	饰面型防火涂料厂
公司名称	厦门安隆达消防材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座
联系电话	13459208337 13459208337

## 产品详情

)。可以通过对防火涂料的生产厂家颁发型式认可证书；对防火涂料的经营单位实行挂牌经营制度；加强对消防中介检测单位的管理力度等一系列措施加强对防火涂料市场的管理。消防部门在条件允许的情况下应该对施工现场要进行跟踪监督服务，及时督促整改隐患，避免不必要的损失。严格验收标准，确保工程质量。消防部门在工程施工质量现场检测过程中要做到以下几点：薄涂型钢结构防火涂料要符合以下要求：1.涂层厚度符合设计要求;2.无脱粉、明显裂缝等。如有个别裂缝，其宽度不大于0.5mm;3.涂层与钢材之间和各涂层之间，应粘结牢固，无脱层、空鼓等情况;4.颜色与外观符合设计规定，轮廓清晰，接槎平整。厚涂型钢结构防火涂料要符合以下要求：1.涂层厚度符合设计要求。如厚度低于原订标准，但必须大于原订标准的85%，且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m，并在5m范围内不再出现类似情况;2.涂层应完全闭合，不应漏涂;3.涂层不宜出现裂缝。如有个别裂缝，其宽度不应大于1mm;4.涂层与钢材之间和各涂层之间，应粘结牢固，无空鼓、脱层和松散等情况;5.涂层表面应无乳突。有外观要求的部位，母线不直度和失圆度允许偏差不应大于8mm。

## 第二章 防火涂料及涂层厚度

第2.0.1条 钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类，饰面型防火涂料厂，其产品均应通过国家检测机构检测合格，方可选用。

### 第2.0.2条

薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验，其技术指标应符合表2.0.2的规定。

### 薄涂型钢结构防火涂料性能 表2.0.2

#### 项目指标

粘性强度(MPa) 0.15

抗弯性 挠曲L/100，涂层不起层、脱落

抗振性挠曲L/200，涂层不起层、脱落

耐水性(h) 24

耐冻融循环性(次) 15

耐火极限 涂层厚度(mm) 3 5.5 7

耐火时间不低于(h) 0.5 1.0 1.5

### 第2.0.3条

厚涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验，其技术指标应符合表2.0.3的规定。

防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火材料可施用于可燃性基材表面，用以改变材料表面燃烧特性，阻滞火灾迅速蔓延；或施用于建筑构件上，用以提高构件的耐火极限的特种涂料。防火涂料就是通过将涂料刷在那些材料的表面，能提高材料的耐火能力，减缓火焰蔓延传播速度，或在一定时间内能阻止燃烧，这一类涂料称为防火涂料，或叫做阻燃涂料。防火涂料有什么作用？防火材料可以分为非膨胀型防火涂料和膨胀型防火涂料。可以分别从两者了解防火材料的作用。

作用：非膨胀型防火涂料主要用于木材、纤维板等板材质的防火，用在木结构屋架、顶棚、门窗等表面。

乳液型膨胀防火涂料和溶剂型膨胀防火涂料可用于建筑物、电力、电缆的防火。

饰面型防火涂料厂由厦门安隆达消防材料有限公司提供。“防火材料,防火涂料,防腐涂料”选择厦门安隆达消防材料有限公司，公司位于：厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座，多年来，厦门安隆达坚持为客户提供好的服务，联系人：周总 职务（副总经理）。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。厦门安隆达期待成为您的长期合作伙伴！