

# 二硫化钼锂基脂 昆仑 通用锂基脂

产品名称	二硫化钼锂基脂 昆仑 通用锂基脂
公司名称	陕西中油润滑油有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昆仑 稠化剂类别:通用锂基脂
公司地址	西安市建章路88号05路06库
联系电话	86-2989100007

## 产品详情

品牌 昆仑 稠化剂类别 通用锂基脂

本品用于各种工作场所下的汽车、拖拉机及电机滚动轴承的润滑。本品具有较好的抗水性和机械安定性，由于含有mos<sub>2</sub>，有较强的抗极压性能和较好的润滑、耐高温性能及耐用性能，使用温度范围宽，可在高温（180℃）、高负荷及边界润滑的苛刻条件下使用，效果较佳。本厂生产2号和3号二硫化钼锂基润滑脂两种规格。

### 质量要求：

本产品除具有锂基脂良好的高低温性能、机械安定性、胶体安定性、氧化安定性、抗水性和防锈性能外，还具有突出的极压抗磨性能。

注意事项：1、使用中要求洗净部位，干燥后装脂或集中泵送润滑。

2、应在清洁、干燥避光处贮存，启用后应及时盖严，以防杂质混入，影响使用效果。

3、该脂不应与其它润滑脂混用。

项目

质量指标

试验方法

	zl-2e	zl-3e	
外观	灰色至黑色均匀油膏		目测
滴点 不低于	175	180	gb/t4929
工作锥入度1/10mm	265-295	220-250	gb/t269
延长工作锥入度100000次0.1mm不大于	355	315	
腐蚀(铜片,钢片100 , 3h)	合格	合格	sh/t 0331
游离碱naoh%不大于	0.1	0.15	sh/t 0329
水分	无	无	gb/t 512
机械杂质(酸分解法)	无	无	gb/t 513
钢网分油(100 , 24h) %不大于	7	5	sh/t 0324
氧化安定性(99 , 100h , 78.5 × 10 <sup>4</sup> pa)			
压力降pa × 10 <sup>4</sup> 不大于	4.9	4.9	sh/t 0335
氧化后酸值mgkoh/g	无	无	sh/t 0329