

武汉环氧地坪 佳固宝材料 环氧地坪厂家

产品名称	武汉环氧地坪 佳固宝材料 环氧地坪厂家
公司名称	武汉佳固宝材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层
联系电话	18671127488 18671127488

产品详情

环氧地坪的厚度？

根据划分的环氧地坪种类，耐磨环氧地坪，地坪的厚度设计从0.5mm到5mm不等。但是工业地坪的厚度设计需要考虑多种情况。

施工中环氧地坪出现色差是什么原因？

- 1) 环氧树脂涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；
- 2) 倒料在地面上，与前接缝处的接触时间过久；
- 3) 涂层厚薄不均；
- 4) 施工中途断料；
- 5) 采用不同批号面漆。

环氧地坪防酸碱吗？

耐轻微的酸碱，时间不宜太长。有专门的环氧防腐地坪。

水性环氧为多相体系，武汉环氧地坪，环氧树脂和固化剂以分散相形式分散在水相中，环氧地坪厂家，交联固化过程是在水分蒸发的过程中微粒之间的相互渗透内部扩散交联反应过程，因此水性环氧的固化程度取决于以下四个因素：a)相容性：水性环氧树脂与水性环氧固化剂的相容性越好，越有利于固化剂微粒与环氧树脂微粒相互内部扩散，有利于固化反应的进行；b)粒径：粒径较小时，水性环氧树脂与水性环氧固化剂分散相粒子能够较充分地相互渗透到内核从而达到较完全的固化程度；c)亲水亲油平衡值

：水性环氧树脂与水性环氧固化剂的亲水亲油平衡值接近，在水相中达到一致的共存稳定状态，如果差异较大，亲水性较强的组分会逐渐聚集于水相中，从而导致树脂相和固化剂相分离；d)分散均匀程度：在多相分离的状态下，只有通过一定的机械搅拌作用，才能将树脂相和固化剂相均匀分布于水相中；（环氧在应用中搅拌混合均匀非常重要）（有些朋友在使用油性环氧过程中认为只要简单搅拌甚至不搅拌也能成膜，其实这存在很大的误区，环氧耐磨地坪，因为所使用的油性环氧是由固体环氧溶解而成如75%的E - 20，即使不加固化剂，溶剂挥发后可形成很硬的干膜状态，但这种干膜是未经固化剂交联固化的，受热后变成液态，干膜毫无性能可言）。

环氧材料分冬季和夏季配方吗？

分的，但冬季地表温度也要在5度以上才可以施工

环氧材料可以用来做玻璃钢吗？

环氧材料是制作玻璃钢的材料之一

环氧防静电地坪适用于什么区域？

有防静电要求的厂房和车间，比如电子厂、配电房等

环氧常用的稀释剂有几种？

醋酸乙酯、醋酸丁酯、环己酮、丁基缩水甘油醚。

环氧地坪漆常见问题

环氧地坪漆的渗色问题、环氧地坪漆的发花问题、环氧地坪漆的泛白问题、环氧地坪漆麻点，橘皮，变色，咬底问题等。

武汉环氧地坪-佳固宝材料-环氧地坪厂家由武汉佳固宝材料有限公司提供。武汉环氧地坪-佳固宝材料-环氧地坪厂家是武汉佳固宝材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。