

TPU 德国亨斯迈 A78P4766

产品名称	TPU 德国亨斯迈 A78P4766
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐油性:德国亨斯迈 抗紫外线:A78P4766 高流动:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

A78P4766

TPU | 热塑性弹性体橡胶亨斯迈上海

????? ??

A78P4766 ???

物理性能额定值单位测试方法	1.10
邵氏硬度A	80
邵氏硬度D	31
机械性能额定值单位测试方法	34
拉伸模量	4.0

拉伸模量	7.0
断裂伸长率	670
撕裂强度	76
磨耗	40
压缩形变24h 23	24
压缩形变24h 70	42
熔融温度范围上限 熔融温度范围下限	127
熔融温度范围上限	156