

TPU 美国Lubrizol 58237

产品名称	TPU 美国Lubrizol 58237
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高回弹:美国Lubrizol 耐老化:58237 高韧性:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

性能参数	数值/单位	测试条件/标准
玻璃转化温度	-23.9	Internal MethodDSC
熔融温度	144	Internal Method
拉伸应力	6.21 MPa	ASTM D-412应变
抗张强度	34.5 MPa	ASTM D-412断裂
体积变化	40 %	ASTM D-47123 ° C
压缩变形	17 %	ASTM D-39523 ° C
拉伸变形	18 %	ASTM D-412200% 应变
伸长率	550 %	ASTM D-412断裂
熔流率	14 g/10 min	ASTM D-1238190 ° C/8.7 kg
比重	1.22 g/cm ³	ASTM D-792
水气透过率	3000 g/m ² /24 hr	ASTM D-67013 ° C
撕裂强度	78.8 kN/m	ASTM D-6243
抗泰伯磨耗	40 mg	ASTM D-33891000 Cycles
硬度计硬度	87 - 93 R	ASTM D-2240支撑 A