

东莞研磨机 菊川 木工板研磨机

产品名称	东莞研磨机 菊川 木工板研磨机
公司名称	昆山新菊铁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山柏庐北路27号
联系电话	18112666041 18112666041

产品详情

菊川企业（KIKUKAWA）中国办事处-昆山新菊铁，以“切、削、磨”技术为，生产和销售木材、木工设备；PCB及LCD关联设备；太阳能用石墨板、磁砖板材研磨设备；汽车、铁道车辆及飞机关联加工设备等各类加工机械。

制作刨花板的原料包括木材或木质纤维材料，胶粘剂和添加剂两类，前者占板材干重的90%以上。木材原料多取自林区间伐材、小径材(直径通常在8厘米以下)、采伐剩余物和木材加工剩余物等。加工成片状、条状、针状、粒状的木片、刨花、木丝、锯屑等，称碎料。此外，木工板研磨机公司，非木质材料如植物茎秆、种子壳皮也可制成板材，东莞研磨机，其定名往往冠以所用材料名，如麻秆(刨花)板，蔗渣(刨花)板等。胶粘剂多用脲醛树脂胶和酚醛树脂胶。前者脂色淡，固化温度低，对各种植物原料如麦秆、稻壳等的刨花板都有良好胶合效果，热压温度为195~210。在生产中广为应用，但有释放游离甲醛污染环境的缺点。

菊川企业（KIKUKAWA）中国办事处-昆山新菊铁，以“切、削、磨”技术为，生产和销售木材、木工设备；PCB及LCD关联设备；太阳能用石墨板、磁砖板材研磨设备；汽车、铁道车辆及飞机关联加工设备等各类加工机械。

质量判别

- 1.从外观上来看，看横断面中心部位木屑颗粒大小和形状，长度一般在5-10MM长度为宜，太长结构疏松，太短抗变形力差，木工板研磨机销售，所谓的静曲强度不达标；
- 2.人造板的防潮性取决于其密度和防潮剂，在水中浸泡防潮性再好也不行，木工板研磨机报价，防潮是指防潮气，不是防水性，所以在以后的使用中一要区分开，北方地区，包括华北、西北、东北板材的含水率一般要控制在6-8%为宜；南方地区包括沿海地区要控制在8-10%之间，否则板材容易吸湿变形。
- 3.表面平整度，光滑度来看，一般出厂时候都要经过200#左右的砂纸光，一般情况上下是细点好，但是在

某些时候，比如粘防火板等，太细了反到不好挂胶。

菊川企业（KIKUKAWA）中国办事处-昆山新菊铁，以“切、削、磨”技术为，生产和销售木材、木工设备；PCB及LCD关联设备；太阳能用石墨板、磁砖板材研磨设备；汽车、铁道车辆及飞机关联加工设备等各类加工机械。

经加工制成的刨花，其初含水率大致为40~60%，符合工艺要求的含水率芯层为2~4%，表层为5~9%。因此，要用干燥机对初含水率不等的刨花进行干燥，使之达到均匀的终含水率。然后将经过干燥的刨花与液体胶和添加剂混合。通常在刨花的每平方米表面积上，施胶8~12克。胶料由喷嘴喷出后成为直径8~35微米的粒子，在刨花表面上形成一个极薄而均匀连续胶层。再将施胶后的刨花铺成板坯，其厚度一般为成品厚度的10~20倍。即可进行预压和热压处理。预压压力为0.2~2兆帕，用平板压机或辊筒压机进行。

东莞研磨机-菊川-木工板研磨机报价由昆山新菊铁设备有限公司提供。昆山新菊铁设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。菊川带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！