

PARA 美国苏威 1022-9008

产品名称	PARA 美国苏威 1022-9008
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	阻燃:美国苏威 玻纤增强:1022-9008 高抗冲:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

物理性能干燥调节后的单位制测试	1.64
收缩率	0.10 到 0.30
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.16
吸水性 - Equil, 65% RH	1.50
热膨胀系数干燥调节后的单位制测试	0.017
拉伸模量干燥调节后的单位制测试	20000
拉伸应力 (断裂)	280

拉伸应变 (断裂)	1.9
弯曲模量	19000
弯曲应力	400
悬臂梁冲击强度的单位制测试	110
无缺口悬臂梁冲击	850
热变形温度调节后的单位制测试	230
线形热膨胀系数 - 流动	1.5E-5
体积膨胀率调节后的单位制测试	1.0E+13
介电强度	31
介电常数 (110 Hz)	4.60
漏电起痕指数	570
可燃性等级的单位制测试	HB
极限氧指数	25

