

无机富锌底漆双组份钢结构防腐底漆厂家批发

产品名称	无机富锌底漆双组份钢结构防腐底漆厂家批发
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 规格:27.5kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

无机富锌底漆双组份钢结构防腐底漆厂家批发

主要技术指标：

项 目

指标

颜 色

灰色、无光

闪 点()

约13

密 度(g/cm³)

约1.9

干燥时间(25)

表干 , min

5

实干，min

60

流水线干燥时间

(min)

(钢铁预热50 ，烘道温度120)

理论用量，kg/m²

车间底漆

0.1 - 0.15

防锈底漆

0.24

湿膜厚度，μm

50

140

干膜厚度，μm

车间底漆（一遍）

20

防锈底漆（一遍）

70

5 施工说明

5.1 表面处理及底材温度：

- 钢材喷砂至瑞典除锈标准Sa2.5级，表面粗糙度30 - 70 μm。
- 底材温度在 - 20 至50 之间能进行施工。
- 底材温度过高时（ 40 ）必须使用喷枪进行施工，但底材温度不得超过60 ，为避免干喷必须加专用稀释剂，调节至不干喷为止。
- 底材温度必须高于露点以上3 。

5.2 涂料配置：

使用前先将 A 组分充分搅拌均匀。

用作车间底漆A：B=3：2(重量比)

用作防锈底漆A：B=3：1(重量比)

配好的油漆应在5小时(25)内用完。

5.3 涂装间隔：

· 涂装下道油漆BKW18804无机硅酸锌底漆漆膜必须完全固化，否则将会影响层间附着力，涂装前以布蘸BKV1004专用稀释剂擦漆膜，如布上无色（即不溶解）表示漆膜已完全固化，可以进行后道漆的涂装。

· BKW18804无机硅酸锌的长涂装间隔时候不受限制，但在涂装下道油漆之前必须彻底清除表面形成的锌盐，否则将会影响漆膜的层间附着力和保护效果。

5.4 涂装工艺：

涂料采用空气喷涂、高压无气喷涂、涂刷均可。若粘度过稠，使用BKV1004专用稀释剂。