

# 建筑材料粘合剂-外墙腻子

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 建筑材料粘合剂-外墙腻子                     |
| 公司名称 | 天津市联晟工贸有限公司                      |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 用途:外墙用腻子<br>品牌:好更多<br>保质期:12(个月) |
| 公司地址 | 天津市南开区南泥湾路10号院内厂房                |
| 联系电话 | 86 022 27735389-0 13820909217    |

## 产品详情

用途 外墙用腻子 品牌 好更多  
保质期 12(个月)

no2外墙腻子

hogdo外墙腻子是一种高强聚合物水泥基涂料底灰。本产品粘结性强,是传统腻子的3-5倍,杜绝“起皮”、“剥落”、“开裂”等现象;触变性好,抗流坠,更易于刮平,减轻繁重的体力劳动;抗裂性好,能抵受室内外的恶劣环境,防止饰面开裂,从根本上消除裂纹,特殊的憎水结构,憎水抗渗、防水防潮、减少涂料用量;耐老化,确保涂料饰面恒久常新;具环保,无毒,耐老化等特性。

hogdo外墙腻子适用于找平腻子面及水泥基面的涂料底灰。本产品具有双向亲和性,对墙面和涂料都有极强的粘结力。

产品说明 hogdo外墙腻子是一种高强聚合物水泥基涂料底灰。本产品粘结性强,是传统腻子的3-5倍,杜绝“起皮”、“剥落”、“开裂”等现象;触变性好,抗流坠,更易于刮平,减轻繁重的体力劳动;抗裂性好,能抵受室内外的恶劣环境,防止饰面开裂,从根本上消除裂纹,特殊的憎水结构,憎水抗渗、防水防潮、减少涂料用量;耐老化,确保涂料饰面恒久常新;具环保,无毒,耐老化等特性。

用途 hogdo外墙腻子适用于找平腻子面及水泥基面的涂料底灰。本产品具有双向亲和性,对墙面和涂料都有极强的粘结力。

主要优点



|        |   |           |        |   |          |        |   |         |
|--------|---|-----------|--------|---|----------|--------|---|---------|
| 工厂预先配混 | = | 质量稳定      | 良好防渗性能 | = | 减少渗水机会   | 提高生产效率 | = | 高效施工    |
| 只需加水   | = | 简单易用      | 良好透气性能 | = | 确保饰面干爽   | 提高成本效益 | = | 节省时间和资金 |
| 优异保水性  | = | 提高强度，减少养护 | 优异柔韧性  | = | 抵御各种应力破坏 | 减少废料   | = | 保护环境    |
| 良好触变性  | = | 施工简便      | 颗粒细腻   | = | 确保质感自然   | 无毒无异味  | = | 属环保产品   |

**表面处理** 底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂、蜡脂、无混凝土养护剂、脱膜剂及其它松散物,新抹灰的表面应养护。

润湿墙面，对多孔和吸水较快的基层采用界面剂封底后施工；夏季施工更应注意基层的润湿。

**搅拌** 按比例往容器内加入清水,然后将粉料慢慢倒入容器内,用电动搅拌器充分搅拌至均匀膏糊状静置5-10分钟后再略作搅拌后方可使用。

**施工工艺** 用刮刀将搅拌好的腻子抹于基面上，压实并抹平，控制好平整度,第一层批刮,控制厚度1.0mm，完成约4小时后方可进行第二道批刮。第二道批刮与收光可以同时进行,干固前用湿布抹去周围表面残留的腻子，并清洗工具如要进行面料施工,待其干固约7天后进行,期间可用淋水方法对腻子进行养护,以达到最佳效果。

## 技术参数

|  |                                      |        |
|--|--------------------------------------|--------|
| 在容器中状态                                   | 无结块、均匀                               | 无结块、均匀 |
| 施工性                                      | 刮涂无障碍                                | 刮涂无障碍  |
| 干燥时间h（表干）                                | 5                                    | 1.4    |
| 打磨性%                                     | 手工可打磨                                | 手工可打磨  |
| 耐水性（96h）                                 | 无异常                                  | 无异常    |
| 耐碱性（48h）                                 | 无异常                                  | 无异常    |
| 粘结强度（mpa）                                | 标准状态                                 | 1.5    |
|  | 浸水后                                  | 1.24   |
| 混合比列                                     | 粉料：水                                 | 25：7.5 |
| 参考用量（kg/m <sup>2</sup> ）                 | 约1.6kg/m <sup>2</sup> （用量大小视基面平整度而定） |        |
| 储存条件                                     | 储存于阴凉干燥处，放在托板上，避免受潮、重压。否则会导致产品过早失效或  |        |
| 包装规格                                     | 2公斤/袋、25公斤/袋                         |        |
| * 所示数据基于实验条件（按照JG/T157-2004）。实际结果可能稍有差异。 |                                      |        |

**注意事项** 搅拌应用清水，如加水过多，应加入同种粉料调整，切不可把水倒出，稀稠度可因施工人员的习惯略作调整。

搅拌好的浆料应在4小时内用完，已干固的浆料不得加水再用。

请勿在雨中或气温5-40度以外的情况下施工。

健康与安全 hogdo外墙腻子呈碱性,会刺激皮肤.在使用过程中,应避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛,并应戴上合适的防护手套及护眼罩,一旦接触皮肤,应用清水冲洗,若接触到眼睛,应立即用大量清水冲洗,并尽快就医。本产品无毒并不易燃。

附：施工示范及效果图

搅拌涂刷效果