

# 建筑材料粘合剂-室内腻子

产品名称	建筑材料粘合剂-室内腻子
公司名称	天津市联晟工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:内墙用腻子 品牌:好更多 保质期:12(个月)
公司地址	天津市南开区南泥湾路10号院内厂房
联系电话	86 022 27735389-0 13820909217

## 产品详情

用途 内墙用腻子 品牌 好更多  
保质期 12(个月)

no3翻新腻子

hogdo翻新腻子是一种高强聚合物水泥基涂料底灰。是针对高级外墙漆应用及旧建筑物翻新而专门开发的高级外墙腻子,为漆料提供一个具有良好亲和力的平整面,对涂料具有极强的粘结力。

hogdo翻新腻子适用于新旧基面上的涂料底灰,旧饰面(瓷砖、马赛克、石板材)上直接翻新的涂料底灰。本产品具有双向亲和性,对墙面和涂料都有极强的粘结力。

其它旧饰面

产品说明 hogdo翻新腻子是一种高强聚合物水泥基涂料底灰。是针对高级外墙漆应用及旧建筑物翻新而专门开发的高级外墙腻子,为漆料提供一个具有良好亲和力的平整面,对涂料具有极强的粘结力。

用途 hogdo翻新腻子适用于新旧基面上的涂料底灰,旧饰面(瓷砖、马赛克、石板材)上直接翻新的涂料底灰。本产品具有双向亲和性,对墙面和涂料都有极强的粘结力。

特点 抗裂性好,抗微裂缝

粘结力强,对基面及涂料具有极强的粘结力

良好的憎水性及透气性,确保基面及漆面的干爽

柔韧性好,可抵消温度应力的破坏,确保涂料的长久装饰效果

能抵御光滑基面,特别适合翻新工程无需清除旧砖面直接刮在其表面

触变性好,通过简单的抹平即可获得完善的光滑表面,减少由于基面不平整而多用涂料所造成的损失

## 主要优点

工厂预先配混	=	质量稳定	良好防渗性能	=	减少渗水机会	提高生产效率	=	高效施工
只需加水	=	简单易用	良好透气性能	=	确保饰面干爽	提高成本效益	=	节省时间和资金
优异保水性	=	提高强度,减少养护	优异柔韧性	=	抵御各种应力破坏	减少废料	=	保护环境
良好触变性	=	施工简便	颗粒细腻	=	确保质感自然	无毒无异味	=	属环保产品

**表面处理** 底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂、蜡脂、无混凝土养护剂、脱膜剂及其它松散物新抹灰的表面应养护。

润湿墙面,对多孔和吸水较快的基层采用界面剂封底后施工;夏季施工更应注意基层的润湿。

**搅拌** 按比例往容器内加入乳液再加清水预先混合搅拌,然后将粉料慢慢倒入容器内,用电动搅拌器充分搅拌至均匀膏糊状静置5-10分钟后再作搅拌后方可使用。

**施工工艺** 用刮刀将搅拌好的腻子抹于基面上,压实并抹平,控制好平整度,第一层批刮,控制厚度1.0mm,完成约4小时后方可进行第二道批刮。第二道批刮与收光可以同时进行,干固前用湿布抹去周围表面残留的腻子,并清洗工具如要进行面料施工,待其干固约7天后进行,期间可用淋水方法对腻子进行养护,以达到最佳效果。

## 技术参数

在容器中状态	无结块、均匀	无结块、均匀
施工性	刮涂无障碍	刮涂无障碍
干燥时间h(表干)	5	4
打磨性%	手工可打磨	手工可打磨
耐水性(96h)	无异常	无异常
耐碱性(48h)	无异常	无异常
粘结强度(mpa)	标准状态	1.6
	浸水后	1.3
柔韧性(直径50mm)	无裂纹	无裂纹
低温储存稳定性		-5 冷冻4h无变化,刮涂无困难
混合比列	粉料:乳液:水	25:3.2:6
参考用量(kg/m <sup>2</sup> )	约1.6kg/m <sup>2</sup> (用量大小视基面平整度而定)	
储存条件	储存于阴凉干燥处,放在托板上,避免受潮、重压。否则会导致产品过早失效	
包装规格	2公斤粉料+0.25公斤乳液/袋、25公斤粉料+3.2公斤乳液/袋	

\* 所示数据基于实验条件（按照JG/T157-2004）。实际结果可能稍有差异。

包装与储存 2公斤粉料+0.25公斤乳液/袋、25公斤粉料+3.2公斤乳液/袋

注意事项 搅拌应用清水，如加水过多，应加入同种粉料调整，切不可把水倒出，稀稠度可因施工人员的习惯略作调整。

搅拌好的浆料应在4小时内用完，已干固的浆料不得加水再用

请勿在雨中或气温5-40度以外的情况下施工

健康与安全 hogdo翻新腻子呈碱性,会刺激皮肤.在使用过程中,应避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛,并应戴上合适的防护手套及护眼罩,一旦接触皮肤,应用清水冲洗,若接触到眼睛,应立即用大量清水冲洗,并尽快就医。本产品无毒并不易燃。

附：施工示范及效果图

搅拌涂刷效果