

耐酸碱双组份环氧防腐漆含固化剂一组价格

产品名称	耐酸碱双组份环氧防腐漆含固化剂一组价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

耐酸碱双组份环氧防腐漆含固化剂一组价格

颜色及外观

各色液体

基本参数

配比：甲：乙 =18:6(重量比)

闪点

甲组份（基料）27

乙组份（固化剂）27

熟化时间：（20）30 min

适用期：（20）8 h

干燥时间：（25）

表干 12 h

实干 24 h

完全固化 7 d

涂装间隔

底材温度

5

20

30

短

48h

24h

12h

长

14d

7d

5d

建议涂装道数

1~2道，干膜厚度100 μ m，在混凝土表面无底漆时干膜厚度在250 μ m左右为宜。

前道配套用漆

H06-4环氧富锌底漆、842环氧云铁底漆、环氧底漆

表面处理及

* 漆膜干燥并清除漆膜上所有污物

底材温度

* 底材温度须高于露点以上3

* 室外施工底材温度低于 5 时，环氧与固化剂的固化反映停止，不能施工。如必须在这一条件下继续进行施工时，则应在室内或支帐篷、加热表面或用热空气强制通风干燥的方法予以解决，其后者更为有效

涂装方法

无气喷涂

稀释剂 环氧漆稀释剂

稀释量 0-5% (以油漆重量计)

喷嘴口径 约0.4-0.5mm

喷出压力 15-30MPa (约150-300kg/cm²)

空气喷涂

稀释剂 环氧漆稀释剂

稀释量 0-10% (以油漆重量计)

喷嘴口径 2.0-2.5mm

喷出压力 0.3-0.5MPa (约3-5kg/cm²)

滚涂/刷涂

稀释量 0-3% (以油漆重量计)

清洗剂

环氧漆稀释剂

安全措施

详细解释见《安全卫生操作标志》。

通风量

1kg油漆或稀释剂

a. 达到 LEL 的10% 210 m³

b. 达到 TLV 3500 m³

包装

甲组份 (基料) 20L 桶装 20kg

乙组份 (固化剂) 4L 桶装 4 kg

储藏期限

12个月。

备注

为正确实用本厂的产品，请仔细阅读《使用指南》。

声明

以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。