

# 垃圾池防腐环氧玻璃鳞片胶泥

产品名称	垃圾池防腐环氧玻璃鳞片胶泥
公司名称	廊坊镕坤环保科技有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:镕坤 产地:河北廊坊大城县 规格:25kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村
联系电话	17331609562

## 产品详情

玻璃鳞片胶泥适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂、垃圾焚化厂等部门的较恶劣环境烟道气脱硫、排烟烟筒装置。适用于各种石油贮槽、贮罐的砖板内衬，化学药品的贮存，各种贮槽、化学反应、混合分离各过程的塔器、管道等设备的砖板衬里防腐。适用于化学、医药、食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟及大型废水池、污水处理的设备、混凝土池和贮槽、海水养殖地等混凝土表面构筑物的防腐。

### 玻璃鳞片施工工序

#### 一、喷砂除锈

表面处理:

- 1 用于表面处理，详细施工要求如下：预处理1需防腐蚀处理的表面上的瘤、渣、飞溅物均应打磨掉。
- 2 结构转角、表面凹凸不平及缝表面应打磨平整或圆滑过渡。
- 3 混凝土池子，表面需干燥，杂物等要清理干净。放可使用。
- 4 混凝土池子若表面不平，需用环氧腻子找平。厚度根据实际情况决定。

#### 二、涂刷底漆

取预配好的适量底漆，加入适当促进剂搅拌均匀后，在加入一定比例的固化剂搅拌3min以上，搅拌均匀后使用。用毛刷或辊刷涂1道，用量0.20-0.40kg/道每平米左右。在经处理后的待衬表面涂刷 道底漆。

#### 三、刮抹胶泥--鳞片胶泥中涂

- 1、取适量鳞片胶泥预混料，加入适当促进剂搅拌均匀后，再加入适当比例的固化剂，搅拌均匀。一次搅拌的鳞片胶泥料应控制在30 min内用完，且初凝时间应控制在40min左右。
- 2、用抹刀单向均匀地将施工料涂抹在涂好底漆的基础上，每道施工厚度（初凝后）为 $1.0 \pm 0.2\text{mm}$ ，用量为1.6kg/道.平米左右，每道涂抹的间隔时间为2h。
- 3、通常情况下，施工2道即可
- 4、在施工过程中，施工面应保持洁净，如有凸起物或施工滴料应打磨平整。
- 5、2次涂抹的端部界面应避免对接，必须采取搭接方式。

用溶剂清洗并干燥后，应重新涂抹底漆和鳞片胶泥施工料。

???? 24???????