

# 硬质复合毡 固化毡 用于单晶炉和多晶炉

产品名称	硬质复合毡 固化毡 用于单晶炉和多晶炉
公司名称	四川骏瑞碳纤维材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	固定碳:99.5 ( % ) 规格:1 ( 目 ) 型号:JR
公司地址	遂宁市安居区安居镇演化寺工业园
联系电话	86 0592 5538109 13860453250

## 产品详情

固定碳	99.5 ( % )	规格	1 ( 目 )
型号	JR	牌号	骏瑞
水分	0 ( % )	膨胀度	0 ( 倍 )
筛上物粒度	0 ( % )	灰分	0.3%
挥发分	0 ( % )	筛下物粒度	0 ( % )

采用碳纤维布、柔性石墨纸、炭毡或石墨毡材料经特殊工艺粘合、固化、定型，二次高温热处理制得，具有一定的形状保持性、自支撑性、比重小、无短纤脱落、热导系数低、抗热震性、耐烧蚀、使用寿命长便于安装拆除。适用于真空高压气淬炉、真空烧结炉、加压真空烧结炉。贴面材料主要有布基和纸基两种。

1、技术指标(technical specifications)：体积密度(volume density) ( g/cm<sup>3</sup> )：0.25-0.3抗拉强度(tensile strength) ( mpa )：2.5 ( 变形5% ) (deformation5%)导热系数(thermal conductivity) ( w/m.k )：0.15-0.25(25 ) 0.40-0.45(1400 )电阻系数(specific resistance) ( ohm.cm )：0.18-0.22含碳量(carbon content) ( % )： 99.4灰分(ash content) ( % )： 0.5吸湿气率(moisture absorption) ( % )： 1.6纯化等级(purification scale)：99.32、规格 ( available size )：板材(plate)：1500\*1800(max)厚度(thickness)：20-200mm筒材(round drum)： 1500\*2000 (max)厚度(thickness)：20-150mm方筒(square drum)：1500\*1500\*2000(max)厚度(thickness)：60-120mm适用温度(applicative temperature) ( )：1250-2600