

脱硫塔油管防腐环氧玻璃鳞片涂料

产品名称	脱硫塔油管防腐环氧玻璃鳞片涂料
公司名称	廊坊镕坤环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:镕坤 产地:河北廊坊大城县 规格:25kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村
联系电话	17331609562

产品详情

玻璃鳞片施工程序

基本程序：基体检查——基体喷砂处理——底漆涂刷——胶泥涂抹（分两遍涂抹，每层厚度约1.0mm）——局部FRP加强（阴阳角等部位）——质量检测及修补验收——面漆涂刷

1、施工各环节介绍

（1）、基体检查：

主要检查项目为：设备结构能否进行鳞片衬里施工（如设备内部的局部结构存在狭小的缝隙，施工工具无法深入其中），焊缝的打磨，要求焊缝的高度不高于基体0.5mm，且与基体保证平滑过渡，阴阳角的部位一定要保证拐角部位的圆角半径 $R > 5\text{mm}$ 。

（2）、喷砂处理

鳞片衬里对基体喷砂处理的要求为Sa2.5级，即要求对金属基体表面经过喷砂处理后，表面呈现“银白色”，钢材表面无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹仅是点状的轻微色斑。

（3）、底漆涂刷：

喷砂后表面在一个工作轮班（8~12小时）之内或在产生可见的表面锈斑之前上底漆。如果发生表面生锈，生锈区域将根据以上要求重新喷吹。通过刷或滚动上底漆。根据现场环境温度按照相应的比例在底漆中加入固化剂和促进剂搅拌均匀后使用（注意：促进剂和固化剂严禁同时加入，应当先加入促进剂搅拌均匀后再加入固化剂）

环氧玻璃鳞片胶泥、涂料一种性能非常优异施工也比较简单，不管是重复涂装还是日后的维护都是比较

方便的。具有优良的附着力和耐久性、耐酸性及抗冲击性能，具有优良的耐水性、耐盐水性、耐油性、及一定程度的柔韧性，固体份含量高，可作为厚膜涂料使用，耐溶剂性好。工艺性好。环氧树脂涂料固化时基本上不产生低分子挥发物，所以可低压成型或接触压成型。能与各种固化剂配合制造无溶剂、高固体、粉末涂料及水性涂料。