

布料粘接硅胶

产品名称	布料粘接硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-TB3130 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

TB-3130产品规格书

产品引见

TB-3130是一种双组份高强度，高撕裂性、粘接力强的涂布硅胶

技术参数

混合前物性 (25℃, 65%RH)		
组分	TB-3130A	TB-3130B
颜色	高透明	高透明
粘度 (cP)	7万	6万
比重	1.15	1.11
混合后物性 (25℃, 65%RH)		
混合比例(重量比)	A : B = 10 : 1	
混合后	6万-10万	

粘度(cP)	
操作时间25(h)	12-24 小时
初步固化时间(min)	10-20 分钟(100-120温度)
硬度(Shore A)	30
拉伸强度(Kgf/cm ²)	4.6
撕裂强度(kgf/cm)	17
断裂伸长率(%)	360

*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。

用处

适用于涂固在花饰带或内衣裤类作防滑用处，普遍用于纯棉布、涤棉布、尼龙布、麻布、羊毛布、真丝布、防滑布、防水布、密封布、耐高温布、耐低温布、绝缘布、防腐布、耐老化布类等等织物的涂层加工及防滑用处。

产品特性

- 1、收缩率低至0.1%
- 2、防滑性能极好，粘接结实。
- 3、耐磨、耐洗、耐高温；
- 4、食品级，无毒无味，经过FDA食品级认证
- 5、高透明度、高抗拉、抗撕裂力、粘接效果好

运用办法及留意事项

将A、B两组分按重量10:1混合平均，经真空脱泡后即可操作。

操作时要和运用过缩合型硅胶的容器分开，要用未运用过室温硅胶工具操作此硅胶。

不能接触含N、P、S等离子化合物以及含炔及乙烯基化合物，以免使铂催化剂中毒而不能固化，特别是PVC中含有Pb（铅），会使催化剂中毒某些有机颜料也会招致固化减慢或不固化。

包装规格

A : 20kg、 25kg、 200kg

B : 20kg、 25kg、 200kg

储存及运输

室温25℃ 下，不翻开包装，12个月。

此类产品属于非风险品，可按普通化学品运输。