

南美龙凤檀原木---二翅豆

产品名称	南美龙凤檀原木---二翅豆
公司名称	鹤山海神贸易发展有限公司
价格	3450.00/立方米
规格参数	树种:红木 产地:南美 小头直径:30-50 (cm)
公司地址	中国 广东 鹤山市 鹤山市沙坪镇经华路364号
联系电话	86-0750-8889555

产品详情

树种	红木	产地	南美
小头直径	30-50 (cm)	表观密度	大于1.0 (g/m3)
抗弯强度	1000 (MPa)		

龙凤檀，木质坚硬，有清晰盘绕的独特纹理，似龙似凤，千姿百态，妙趣横生，是一种美好的象征，色泽沉稳，高贵典雅，龙凤檀被广泛用于制造地板、家具等，适应中国沿海地区和潮湿的环境。

巴西龙凤檀香二翅豆 (cumaru) ，俗称龙凤檀。原产于南美洲亚马逊河流域。木材具光泽，无特殊气味及滋味；纹理常交错，结构细，略均匀；木材甚重、坚硬、强度高，耐腐性强，抗白蚁及海生钻木动物危害；耐候性及稳定性均佳。

木材名称：二翅豆

市场俗称：龙凤檀、巴西龙凤檀、香二翅豆

木材来源：南美洲

拉丁文名：dipteryx sp

国外名称：cumaru,tonka bean.

二翅豆，隶属豆科、香二翅豆属。常见的商品材主要有香二翅豆*d.odorata*。

树木及分布：大乔木，高可达22-48m，主干圆直、光滑，枝下高可达18-24m；胸径约30-80cm；

木材产地：主要产于南美洲。

编辑本段形态特征

木材特征：

木材系散孔材。心边材区分明显；心材黄褐至浅红褐色，常有带状细条纹；边材黄白色，厚2-4cm。生长轮略明显。管孔在肉眼下可见，散生。轴向薄壁组织在放大镜下明显，翼状、聚翼状及轮界状。木射线在放大镜下可见。波痕不可见至明显，胞间道未见。木材具光泽；湿材有似香子兰草气味或恶臭，无特殊滋味；具腊质及油质感。纹理交错至甚交错；结构细，略均匀。

木材性质：

干缩大至甚大；全干干缩率：弦向为7.6%-8.3%；径向为5.0%-5.1%。木材尺寸稳定性良至中。木材甚重；基本密度0.91-0.97g/cm³，气干密度1.07-1.11g/cm³；强度高，顺纹抗压强度97-111 mpa，抗弯强度173-293 mpa，抗弯弹性模量17.9-22.0 gpa。握钉力良，为防止木材开裂，钉钉前宜预先钻孔。甚耐腐、抗白蚁、蠹虫和海生钻木动物危害；心材防腐剂浸注困难。干燥宜慢，否则厚板材有面裂。加工较难，因木材重硬，工具刃口易钝，宜用合金钢锯片；木材纹理交错者，刨切角以15-20度为宜；切面平滑；施以填料后涂饰性良好，胶粘时宜小心操作。

龙凤檀，木质坚硬，有清晰盘绕的独特纹理，似龙似凤，千姿百态，妙趣横生，是一种美好的象征，色泽沉稳，高贵典雅。

编辑本段材性及用途

气干密度1.07-1.11g/cm³。木材具有光泽，材质重硬或甚重硬，耐腐、耐磨、耐白蚁，纹理美观，较均匀，强度高，材色悦目。是高档地板、家具、室内装饰的优良用材。龙凤檀被广泛用于制造地板、家具等，适应中国沿海地区和潮湿的环境。

特别适合用来做高档地板，多数品牌都有龙凤檀地板，比如富安森地板似龙似凤，千姿百态，妙趣横生。

编辑本段木材优缺点龙凤檀优点

木质坚硬，有清晰盘绕的独特纹理，似龙似凤，千姿百态，妙趣横生，是一种美好的象征，色泽沉稳，

高贵典雅。

龙凤檀缺点

因木材密度较高材质较硬，所以地板两端头容易出现暗裂，淋漆亮光会使暗裂显现明显，如果使用耐磨哑光工艺，暗裂显现不明显，间掩饰暗裂瑕疵。北方气候不能铺装二翅豆实木地板