

建筑文化石模具硅胶

产品名称	建筑文化石模具硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-625 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

建筑文化石模具硅胶

JR-625是缩合型液态硅胶的一种，由硅胶和固化剂两个组份构成。固化后具有耐热、耐膨胀以及耐酸碱和抗撕拉能力，适合用于批量生产人造文化石。

产品特点：

- 1、硅胶固化后耐酸碱、耐老化，模具经久耐用
- 2、耐高温至150摄氏度
- 3、高抗撕抗拉性，模具的翻模次数多，降低成本

产品参数：

型号	625
颜色	白色
粘度 (CS)	23000 ± 2000
比重 (g/cm ³)	1.08
硬度 (A°)	25
抗拉伸强度(MPa)	4.2
抗撕裂强度 (kN/m)	26 ± 2
伸长率(%)	510
线收缩率(%)	0.3

固化剂添加比例(%)	2.5—3%
操作时间(mins)	20-40
固化时间(hours)	3-4

*注：颜色、操作时间以及固化后的硬度可以根据客户要求定制。

操作工艺：

- 1、将硅胶和固化剂各自搅拌均匀后，按照2-5%的比例往硅胶里添加固化剂，混合搅拌均匀。
- 2、搅拌均匀后的胶体放入真空机内，在0.08Mpa的气压下抽真空3-5分钟，不要超过十分钟。
- 3、抽完真空后的硅胶缓慢倒入模框中，等待4-8小时固化后取出模具，放置24小时后再使用

包装：

本产品采用胶桶/铁桶（内置塑胶袋）、工业桶包装。

胶桶/铁桶：20、25kg

工业桶：200kg

阴凉密封保存期为半年，如果过保，建议取少量测试，没有问题方可继续使用。

本产品按一般化学品运输