

# 批发双组份环氧煤沥青漆

产品名称	批发双组份环氧煤沥青漆
公司名称	廊坊镭坤环保科技有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:镭坤 产地:河北廊坊大城县 规格:25kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村
联系电话	17331609562

## 产品详情

管道防腐环氧煤沥青漆由环氧与煤沥青两种主要成分组成，是甲（环氧）乙（固化剂）双组份涂料，漆膜为黑色，具有优良的附着力、坚韧性、耐潮湿、耐水、耐化学介质，具有防止各种离子穿过漆膜的性能，具有与被涂物件同膨胀同收缩的特性。漆膜从不脱落、龟裂。

耐高耐酸碱环氧煤沥青漆是厚浆型聚酰胺固化环氧焦油涂料，具有非常好的耐腐蚀性、耐水性，主要使用在重防腐以及腐蚀性恶劣的地区。环氧煤沥青漆包括底漆和面漆，漆膜呈黑色，施工性优异，可配套其他防腐材料，如玻璃纤维纤维布、冷缠带等一起使用，达到较厚的涂层，提高防腐效果。

主要组成：该产品是厚浆型，以环氧树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。

主要特性：漆膜具有优良附着力、耐冲击性、耐水性；高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性，良好的耐磨性能。

主要用途：广泛用于船底、压载水仓、码头钢桩、矿井钢铁支架、酸槽、自来水管道的冷却水管道的外壁防腐用底、面漆。

耐高耐酸碱环氧煤沥青漆技术指标如下表：

- 1、漆膜外观漆膜平整光滑，黑色符合标准样板 铅笔硬度 H
- 2、干燥时间标准厚度单涂层，25 附着力 2（划圈法，级）
- 3、表干 实干 2小时 24小时 冲击强度50kg<sup>2</sup>/cm
- 4、弯曲实验 1mm 耐盐水（3%盐水，25 ，30天）不起泡，不生锈，不脱落

- 5、包装规格漆：20千克/斤，固化剂：2.0千克/斤 配 比漆料：H-100
- 6、固化剂 = 5 : 1 (重量比)
- 7、施工时限8h，(25 ) 理论用量250 ~ 350g/m<sup>2</sup>
- 8、完全固化7天 建议涂装道数涂装二至三道，50 μ m/道，干漆膜250 μ m以上
- 9、配套用漆：可作为底面合一漆使用；与HL52-72铝粉环氧煤沥青面漆配套用于户外耐候。
- 10、表面处理 有氧化皮钢材，喷砂去锈质量达到Sa2.5级；无氧化皮钢材喷砂达Sa2.5级；涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等污物。
- 11、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）
- 12、施工方法喷嘴尺寸出口压力稀释比率（以漆料重量计）
  - (1) 无气喷涂0.43mm-0.53mm15-20Mpa0-15%
  - (2) 空气喷涂2.0-2.5mm0.3 ~ 0.5Mpa20-40%
  - (3) 刷涂——0-10%
- 13、稀释剂环氧专用稀释剂
- 14、储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料、固化剂一年。

#### 注意事项

- 1、施工前先阅读使用说明；
- 2、用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 3、施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4、施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。