



物理/化学性能：dbs灌缝剂符合下列测试

按照astm d140 , astm d466 , astm d529 , astm d2939 , 和astm d244。（见下表）

成分	聚合物改性
颜色	干燥时为黑色
不挥发物含量（%）	45.0%
无机物含量（不挥发物）	0.8%
比重@25	1.1
干燥时间	由填充深度决定
附着及抗水能力	无渗透或少量附着
耐热性	无起泡或下垂
弹性	无破裂或起片
抗冲击性	无碎片、起皮或者破裂

产品优势：

使用方便—只需将材料直接从桶中倒出，灌入裂缝，或用泥铲将其抹在裂缝坑槽处。无需加热。

任何气候条件下都可施用

适用于全厚度修补混凝土及沥青路面坑槽

适用于沥青路面裂缝修补