

D B S 环保型道桥用防水涂料

产品名称	D B S 环保型道桥用防水涂料
公司名称	北京市中海润泽科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:黑色 固体含量:43 (%) 表干时间:4 (h)
公司地址	中国 北京市宣武区 北京市宣武区马连道北街10号
联系电话	86 010 63260008 13901298777

产品详情

漆膜颜色	黑色	固体含量	43 (%)
表干时间	4 (h)	品牌	D B S
液态类型	水乳型	单件净重	200 (kg)
产地	北京	外观	液体

一、产品简介：

环保型道桥用防水涂料属国家重点科技推广计划项目，产品经交通部检测中心、国家建材测试中心等国家权威机构测试，达到中华人民共和国建材行业标准（JC/T975-2005）和中华人民共和国交通行业标准（JT/T535-2004）。替代传统卷材工艺防水产品，是公路桥面防水首选的新型材料。

二、技术指标：（JC/T535-2004）

项目		类型	
外观		搅拌后为黑色或蓝褪色均质液体，搅拌棒上不粘附任何明显颗粒	
固体含量,%		43	
延伸性/mm	无处理	5.5	6.0
	处理后	3.5	4.5
柔韧性/		-15 ± 2	-20 ± 2
耐热性/		140 ± 2	160 ± 2
粘结性/mpa		无流淌和滑动 0.4	
不透水性		0.3mpa、30min不渗水	
抗冻性，-20		20次不开裂	

耐腐蚀性	耐碱 (20)	ca(OH) ₂ 中浸泡15d无异常
	耐盐水 (20)	3%盐水中浸泡15d无异常
干燥性, 25	表干	4h
	实干	12h
高温抗剪 (60) /mpa		0.16
抗硌破及渗水		暴露轮碾试验 (0.7mpa, 100次) 后, 0.3mpa水压下不渗水
人工气候	外观	无滑动、流淌、滴落
加速老化		

三、使用方法：

- 1、基层清理完毕后，应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。
- 2、重点部位处理完毕按施工要求、配比涂刷底子油，以提高粘结强度和抗剪切强度。
- 3、底子油干后可涂刷或喷涂防水涂料。
- 4、防水层要符合设计标准规范，并可根据设计要求增设纤维等增强层，在摊铺沥青前可采取在防水层表面撒布细粒沥青混合料的方法做成隔离层，以防涂膜受损。

四、注意事项：

- 1、使用前应将涂料搅拌均匀。
- 2、气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。
- 3、贮运温度5 -35 为宜。
- 4、应选择六小时无雨雪天气施工。
- 5、涂膜未干燥或未铺沥青砼前，严防踩踏或汽车行驶。
- 6、防水层必须实干以后，方可进行摊铺沥青，一般72小时后为佳。

五、包装、保存期：

50kg、100kg、200kg塑料桶或铁桶包装，保存期6个月。