

# 石家庄混凝土裂缝修补胶 低粘度高强度环氧树脂灌注胶 厂家批发

产品名称	石家庄混凝土裂缝修补胶 低粘度高强度环氧树脂灌注胶 厂家批发
公司名称	石家庄银琥珀新材料科技有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:利鼎 产地:河北石家庄 颜色:可调
公司地址	河北石家庄循环化工园区工业大街99号
联系电话	13191854244

## 产品详情

### 裂缝修补胶

LD-217裂缝修补胶是双组分改性环氧树脂类胶黏剂，主要解决混凝土在硬化过程中产生的裂缝，有的甚至是贯穿缝，这时低粘度、无收缩、渗透性好的LD-217裂缝修补胶给您提供\*合适的选择。

#### 一、特点

- 1、裂缝修补胶呈液体状，易于进行混凝土细小裂缝的修复；
- 2、建筑物及结构受损后，经裂缝修补胶胶补强后，能有效恢复其整体性，且外观不受损伤；
- 3、不含挥发溶剂，硬化时基本不收缩；
- 4、可操作时间长，固化后粘接强度大；
- 5、具有良好的韧性及抗冲击性，良好的抗水、油、碱及稀酸的能力。

#### 二、用途

广泛应用于钢筋混凝土裂缝灌缝修补，混凝土墙面、

楼面、地下室裂缝的灌注修补施工，外包钢粘钢，桥梁加固工程。

### 三、性能指标

性能项目		性能要求
物理性能	比重 (25 ) ( g/cm <sup>3</sup> )	1.6
	粘度 (25 ) ( cps )	3500-4000
	可操作时间 (25 )	1小时
	固化时间 (25 )	7天
胶体性能	抗拉强度 ( MPa )	30
	受拉弹性模量 ( MPa )	3.0*10 <sup>3</sup>
	伸长率 (%)	1.3
	抗弯强度 ( MPa )	45且不呈脆性破坏
	抗压强度 ( MPa )	65
粘接能力	拉伸抗剪强度 ( MPa )	15
	钢-钢不均匀扯离强度 (kN/m)	16
	钢-钢粘接抗拉强度 ( MPa )	33
	与混凝土的正拉粘接强度 ( MPa )	2.5,且为混凝土内聚破坏
环保性能	符合实际无毒卫生等级的要求	

注：粘度、颜色、固化时间可以根据使用者要求进行调整

### 四、使用方法

### 五、注意事项

- 1、施工温度较低时，要将A、B组份分别在60-80 的温水锅（桶）中预热，以降低其粘度。
- 2、请在可使用时间内将配好的胶液用完，以免凝胶。
- 3、尽量用多少配多少，避免造成不必要的浪费。

### 六、包装、存储

- 1、包装规格：30KG/套（24kg+6kg）。
- 2、阴凉干燥处贮存，贮存期为六个月（25 下）。