



砂浆应该减水20%左右。五、试件的制作及养护a.试件规格：70.7mm×70.7mm×70.7mm b.制作试块时应去掉底棍扞捣20次左右，使试件密实。c.拆模时间比基准试件延长24小时。如温度超过30℃时，须在15小时-20小时内用砂掩埋养护（如标养可参照水泥砂浆进行）。e.试压前2-3天取出晾干，以保证试压强度。六、用途范围a.该产品用于建筑、建路、建桥、水池、涵洞等工程，并用于石棉瓦、砼空心砖等水泥制品（m10以内的水泥、混合砂浆、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。c.适用于砌筑砂浆与内外墙粉刷砂浆，地面、大理石灌浆。七、施工前砖、砌块均需按规范要求湿水，严禁干砖上墙。b.施工时请作好预留、预埋，防止因砌体强度而锤凿困难。c.推刮尺操作时，要求水平向上或向下或45°向后拉。d.推刮平整后，立即用木烫子带浆搓平、搓毛，然后用铁烫子在表面轻压一遍。e.气候干燥时，应在2天内进行一次湿水养护。f.屋面找平粉刷时，砂浆厚度在6-7mm为佳，搓平收光，一次完成。g.水泥砂浆找平方法操作，在收光时上一层0.1mm厚水泥净浆压实收光。九、地面施工注意事项a.地面施工前应将表面打扫干净，并涂刷界面剂或浆结合层或界成剂；b.用刮尺刮平后，用1：2水泥砂干拌，薄洒于面层，用木烫子搓平，待初凝时压光。网络宝、砂浆外加剂、岩砂精、石灰王、砂浆剂、丽砂宝、建筑砂浆王等。