

HS-803型水性带锈转锈底漆

产品名称	HS-803型水性带锈转锈底漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-803:附着力：1 成都:固含量：50
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-803型水性带锈转锈底漆

1 组成及特性

水性带锈转锈底漆由改性防锈乳液及活性成分、转化剂、防锈颜填料等组成，是

一种新型的单组份水性功能型产品。本产品综合运用除锈的逆转法、稳定法、惰性法及钢铁钝化原理，实现对锈蚀物、氧化皮的溶解、逆转，形成高抗蚀性的牢固保护膜，达到除锈防锈的目的。

2 主要用途

本产品主要用于具有锈蚀或无锈钢铁表面的防腐涂装，广泛应用于桥梁、铁塔(架)、油罐、船舶、车辆、重型机械、管道、铁艺、护栏、家用电器等钢铁结构的防腐涂装，可代替底漆使用。

该产品特别适用于传统除锈无法解决的复杂钢铁表面的涂装维护，如螺母、工字钢、角铁等组装的钢结构交叉部位的涂装。

3 产品性能参数

项 目	技术参数	检测标准
外观	淡乳黄色不透明液体	
PH值	3~5	
密度 (20) , g/ml	1.17 ± 0.1	
涂层颜色	均匀的蓝黑色漆膜	
粘度 (涂-4杯, 23) , s <	25	GB/T 1723-1993
细度 , m	20	GB/T 1724-1979

固体含量，%	40	GB/T 1725-2007
常温干燥时间（23℃），h	表干1，实干8	GB/T 1728-1989
烘烤干燥时间（80℃），h	0.5	
附着力（画圈法），级	2	GB/T 9286-1998
硫酸铜点滴实验（5%），h，>	GB/T 6742-1986	
耐冲击性，cm	50	GB/T 1732-1993
耐盐水性（5%NaCl，23℃）	4d无锈点，无锈迹（带锈基材，配套环氧漆）	GB/T 1763-1979
耐盐雾性，14d	4d无锈点，无锈迹（带锈基材，配套环氧漆）	GB/T 1771-1991