

丙烯酸地坪漆

产品名称	丙烯酸地坪漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-000:附着力：1 成都:固含量：55
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

丙烯酸地坪漆

1 适用范围

丙烯酸地坪漆作为各种弹性装饰地坪的中涂漆与面漆，如机房、控制室、体育场馆、超净厂房等地坪。

漆：固化剂=10:1.

2 主要特点

丙烯酸地坪漆涂层丰满、光亮、颜色和光泽均匀一致，装饰性好。

丙烯酸地坪漆具有良好的耐磨性、耐洗刷性、抗冲击性、防尘性、耐酸性、耐碱性、耐水性。

丙烯酸地坪漆具有良好的延伸性、抗油性、防起尘性，适宜的厚度为1mm左右。

丙烯酸地坪漆可刷涂、滚涂、喷涂，施工性能好，维护简便。

3 主要指标

序号	项 目	指 标	
1	颜色	各色	
2	理论固体含量 (%)	55 ± 2	
3	干燥时间 (25 ± 1 , 相对湿度65 ± 5% , h)	表干	<2
		实干	<24
4	附着力 (划格法, 级)	1	
5	耐磨性 (750g/500r, 失重, g)	0.009	
6	耐水性 (蒸馏水浸泡)	1年, 无变化	
7	耐机油性 (45#机油)	3个月, 无变化	
8	耐碱性 (5%NaOH)	56d, 无变化	
9	耐酸性 (5%H ₂ SO ₄)		

4 施工方法

4.1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀，并按甲组分:乙组分=10:1的比例（重量比）配制，用大功率慢速搅拌机充分搅拌均匀后熟化10~20分钟，施工时在4小时内用完。

4.2 施工条件

相对湿度 85%，施工温度 5 。涂装间隔时间为12~24h。

4.3 施工方法

在涂装了封闭底漆的地坪表面，采用如下方法涂装：

涂中涂漆，用中涂漆（含石英砂）填补不平整处，每道厚度约0.3mm。

采用喷涂或刷涂方式，将丙烯酸漆均匀涂装1~2道，每道厚度约为0.1mm。

4.4 为保持涂层终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风。

4.5 理论消耗量

如果不考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工面积大小的影响，涂装一道厚度0.2mm左右时，一般涂料消耗量200g/m²。

5 施工安全要求

5.1 须避免吸入溶剂蒸汽，眼睛、皮肤不得接触本产品；

5.2 施工时须保持充足的通风；

5.3 远离火星和明火；

5.4 注意包装上的安全标签。

6 包装

6.1 涂料采用铁桶密封包装或塑料桶包装，每桶净重20kg，每桶固化剂净重2kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，切忌碰撞，严禁与水接触。

6.3 有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

