

成都豪士丹顿牌环氧地坪封闭底漆

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 成都豪士丹顿牌环氧地坪封闭底漆 |
| 公司名称 | 成都市豪士漆业有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 豪士丹顿:细度：10um HS-000:附着力：1 成都:固含量：55 |
| 公司地址 | 成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号 |
| 联系电话 | 028-60222296 13808051677 |

产品详情

环氧地坪封闭底漆

1 适用范围

用于混凝土、木材、水磨石、钢铁等基材表面作封闭底漆。

2 主要特点

渗透性强，封闭性能优异，可提高基底强度。

对基底具有优异的附着力。

涂层耐碱、耐酸、耐水性能优异，配套性好。

可刷涂、滚涂，施工性能优。

3 主要指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
|----|----|------------|
| 1 | 外观 | 无色~淡黄色透明液体 |

| | | | |
|---|------------------------|----|------------|
| 2 | 固体含量，% | | 30 |
| 3 | 干燥时间（23±1，相对湿度50±5%），h | 表干 | 3 |
| | | 实干 | 24 |
| 4 | 附着力（划格法），级 | | 1 |
| 5 | 耐冲击性，cm | | 50 |
| 6 | 耐弯曲性，mm | | 2 |
| 7 | 耐盐水性（5%NaCl，23） | | 3d，不起泡，不脱落 |

4 施工方法

4.1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀，并按甲组分:乙组分=3:1的比例（重量比）配制，搅拌均匀后熟化10~20分钟，施工时在4小时内用完。

4.2 施工条件：混凝土保养须超过28天，基底含水率 8%，相对湿度 85%，施工温度 5，涂装间隔时间为12~24h。

4.3 施工粘度要求：用环氧专用稀释剂适量稀释至粘度为10~15s（涂-4杯）时即可。

4.4 素地坪处理要求：采用地坪磨光机或喷砂机将地坪之疏松层、水泥渍、石灰膜等异物除掉，并将不平整处磨平整，用专用工具或吸尘器将地坪清洁干净。

4.5 为保持涂层终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风，注意防尘。

4.6 理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工表面积大小的影响，涂装厚度10~20m时，一般涂料消耗量100~150g/m²。

4.7 施工方法：为使本底漆充分深入到基底，增加附着力，好用滚涂方法。

5 施工安全要求

5.1 须避免吸入溶剂挥发气，眼睛、皮肤不得接触本产品；

5.2 施工时须保持充足的通风，并穿戴好防护用品，以防中毒；

5.3 远离火星和明火，包装如果已开封，应尽快用完；

5.4 注意包装上的安全标识。

6 包装

6.1 底漆采用铁桶密封包装或塑料桶包装，每桶净重18kg，每桶固化剂净重3kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，切忌碰撞，严禁与水接触。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。