

成都豪士丹顿牌环氧地坪罩光清漆

产品名称	成都豪士丹顿牌环氧地坪罩光清漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-000:附着力：1 成都:固含量：70
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

环氧地坪罩光清漆

1 适用范围

环氧地坪罩光清漆主要用作提高环氧地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平地坪等的耐磨、耐压、耐油、耐水和耐酸碱能力，起到罩光保护作用。

2 主要特点

环氧地坪罩光清漆提高地坪的耐压能力、耐磨能力，使整个地坪的机械性能大为改善。

环氧地坪罩光清漆提高整个地坪的耐油能力、耐水能力和耐酸、耐碱、耐盐能力。

环氧地坪罩光清漆施工性能好，滚涂、喷涂均可。

3 主要指标

序号	项目	指标
----	----	----

1	外观	无色透明液体	
2	理论固体含量 (%)	54 ± 2	
3	干燥时间 (25 ± 1 , 相对湿度65 ± 5% , h)	表干	<2
		实干	<24
4	附着力 (划格法, 级)	1	
5	耐磨性 (750g/500r, 失重, g)	0.009	
6	耐水性 (蒸馏水浸泡)	1年, 无变化	
7	耐油性 (45#机油)	3个月, 无变化	
8	耐碱性 (10%NaOH)	56d, 无变化	
9	耐酸性 (10%H2SO4)		

4 施工方法

4.1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀, 并按面漆甲组分:乙组分=2:1 (重量比) 配制, 用大功率慢速搅拌机充分搅拌均匀后熟化10 ~ 20分钟, 施工时在4小时内用完。

4.2 施工时若确实太稠可适量加入环氧专用稀释剂, 粘度以12 ~ 16s为宜 (涂-4杯)。

4.3 为保持涂层终固化效果和促使涂层干燥, 在施工过程中和施工结束后, 须保持良好通风。

4.4 如果不考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工面积太小的影响, 涂装厚度 0.1mm 时, 一般涂料消耗量80 ~ 120g/m²。

4.5 施工方法

在已处理好的表面上, 采用滚涂或喷涂方法均匀涂装一遍即可。

5 施工安全要求

5.1 须避免吸入溶剂蒸汽，眼睛、皮肤不得接触本产品；

5.2 施工时须保持充足的通风；

5.3 远离火星和明火，包装如果已开封，应尽快用完；

5.4 注意包装上的安全标签。

6 包装

6.1 涂料采用铁桶密封包装或塑料桶包装，每桶净重18kg，每桶固化剂净重3kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，切忌碰撞，严禁与水接触。

6.3 有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。