

聚合物抗裂砂浆 JC/T993-2006

产品名称	聚合物抗裂砂浆 JC/T993-2006
公司名称	天津市中建伟业建材有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品种:水泥砂浆 产地:天津 品牌:中伟
公司地址	天津市北辰区引河桥北炭黑厂南侧
联系电话	18602698919 15222137699

产品详情

品种	水泥砂浆	产地	天津
品牌	中伟	类别	抹面砂浆
型号	ZW-D	包装规格	25 (kg)
外观	良好	保水率	85 (%)
可操作时间	1.5 (h)	压折比	3.0
灰水比例	1:2.3-2.8	搅拌时间	1.5-3 (h)
防冻系数	0.10	抗压强度	3.0 (MPa)
粘结强度	0.10 (MPa)	施工方式	加水搅拌均匀涂抹即可
最低操作温度	5 ()	最高操作温度	35
养护时间	2-3 (天)	储存期	6个月
强度等级	7.5		

进口原装德国母料

zw-d聚合物抗裂砂浆

zw—d polymeianti—crack mortai

一、简介

zw-d采用国际先进技术,建筑物外墙保温膨胀聚苯板薄抹灰砂浆。原料考究、选材精良、配方科学、品质卓越、绿色环保产品。

精选德国瓦克：世界胶王之称vinapa8031h高级可再分散乳胶粉。意大利宁柏迪公司hs30rs胍耳交醚、保水、抗裂、触变流动性增稠，并采用中日合资小野田生产的高强普通硅酸盐水泥凝结材料，具有柔韧性、早强、快强、防水、防潮、抗渗、抗裂、抗冻融等特点，广泛用于新建住宅、高档公寓、写字楼的外墙

饰面和旧房翻新等。

二、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

- 1、无毒无味绿色环保型产品。
- 2、能降低毛细血管的吸收性，而不影响透气性。
- 3、早期强度高、层薄，只需要3-5mm。
- 4、粘接性好，提高耐磨性。
- 5、优化加工柔韧性、可机械性与手工涂抹。
- 6、吸水率低、防水、防潮、抗渗、抗裂、抗冻融。

三、执行标准jc/t993-2006

项目	指标	
拉伸粘接强度mpa	原强度	0.10
	耐水	0.10
	耐冻融	0.10
柔韧性抗压强度/抗折强度（水泥基）		3.0
抗冲击性j		3.0
吸水量g/m ²		500
可操作时间		1.5-4

四、基底

可用于混凝土、沙石、砖混、轻集料砌块墙面，并改变墙面整体性能。

五、搅拌

该产品重量加23-28%水，适量为宜，边加水边搅拌，直到均匀无结块、无粉团，采用机械慢速搅拌，一般约5分钟均匀即可，以防过度搅拌引入气泡对强度有所影响。

六、施工方法

抹面砂浆一般抹接层时，即可用机械也可用手工操作、机械用喷枪、手工用钢抹子，并需用力向基底压实，在罩面层施工时，要使用增强网、要用钢抹子将砂浆用力往网中压挤，使网嵌入砂浆中，保温板抗裂抹面砂浆涂抹第二层时，必须待第一层砂浆凝固后再进行，机械喷涂与手工操作均可，但要用钢抹子将刚涂的砂浆层打磨平整。

七、注意事项

- 1、可在膨胀聚苯烯（xps）和（eps）板上直接涂施，无需使用界面剂。
- 2、阴雨时不得进行施工，施工时及施工后墙体及表面温度不低于5℃，做好后的涂层应避免阳光直射和强风吹，冬期施工且用塑料布进行覆盖，以免受冻。
- 3、搅拌好的胶浆建议在1.5小时内用完。

八、包装与运输储存

重量25公斤纸塑精品包装，运输时严防雨淋，储存时不得与地面接触，谨防受潮。保质期半年，过期应检测合格使用。