

EVA 韩国LG SEETEC EVA EA33045

产品名称	EVA 韩国LG SEETEC EVA EA33045
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	韩国LG:熔融指数: 45 EA3304:VA含量: 33 韩国:热熔胶
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

SEETEC EVA EA33045

>EVA<

聚合物: 共聚物

熔融指数: 45 g/10min

VA含量: 33 wt%

邵氏硬度A: 62

熔融温度: 62 °C

材料特性: 优良的感官特性 出色的相容性

材料用途: 热熔胶

性能项目		试验条件[状态]		测试方法	测试数据
				测试方法	测试数据
物理性能	密度	23		ASTM D-1505	0.958 g/cm3
	熔融指数	190	/2.16kg	ASTM D-1238	45 g/10min

	VA含量		LG Method	33	wt%
机械性能	极限拉伸	500mm/min	ASTM D-638	85	kgf/cm ²
	极限伸长率	500mm/min	ASTM D-638	880	%
热性能	熔融温度	10 /min	ASTM D-3418	60	
	维卡软化点		ASTM D-1525	<40	