

# 抗氧化 EVA 韩国LG EA19400 热熔胶粘合剂 高流动 抗结块 感官好

产品名称	抗氧化 EVA 韩国LG EA19400 热熔胶粘合剂 高流动 抗结块 感官好
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	21.00/件
规格参数	LG:热熔胶粘合剂 EA194:高流动 韩国:EVA
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

SEETEC EVA EA19400

>EVA<

聚合物: 共聚物

熔融指数: 400 g/10min

VA含量: 19 wt%

邵氏硬度A: 85

熔融温度: 78 °C

加工方式: 复合成型

材料特性: 优良的感官特性 出色的相容性

材料用途: 增粘剂 热熔胶

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度	ASTMD1505	0.939	g/cm <sup>3</sup>
	熔流率 (熔体流动速率) (	ASTMD1238	400	g/10

	190 ° C/2.16kg)				
	醋酸乙烯含量			19.0	wt%
<b>硬度</b>	肖氏硬度(邵氏A)		ASTMD2240	85	
<b>机械性能</b>	抗张强度2(断裂)		ASTMD638	5.50	MPa
	伸长率2(断裂)		ASTMD638	850	%
<b>热性能</b>	维卡软化温度		内部方法	<40.0	° C
	熔融温度		内部方法	78.0	° C