

高抗撕裂抗拉，高拉伸硅胶，加成型液体硅胶

产品名称	高抗撕裂抗拉，高拉伸硅胶，加成型液体硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-E620 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

JR-E620产品规格书

JR-E620是一种具有高弹性的有机硅高分子，选用优质原料，经我司成熟的配方、熟练的工艺加工而成的双组份液态硅胶。本产品具有环保无毒无味、高弹性、耐高温、耐老化、耐酸碱等特性

产品参数：

混合前物性 (25 , 65%RH)		
组分	E620 A	E620 B
颜色	半透明	半透明
粘度 (cP)	4000 ± 1000	4000 ± 1000
比重	1.15	1.11
混合后物性 (25 , 65%RH)		
混合比例(重量比)	A : B = 1 : 1	
颜色	半透明	
混合后粘度(CP)	3000 ± 1000	
操作时间25 (min)	30 ± 10	
初步固化时间 (h)	3-5	
硬度 (Shore A)	20 ± 2A	
拉伸强度(Kgf/cm ²)	5.1	
撕裂强度 (kgf/cm)	10	
断裂伸长率 (%)	468	

*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。

产品特点

- 1、环保无毒，通过SGS，ROSH环保无毒认证。
- 2、温度范围在-65 -200 下，可长期使用并保持其性能。
- 3、具有优良的电性能和化学稳定性
- 4、耐水、耐臭氧、耐气候老化，无腐蚀性，具有生理惰性，无毒无味，线收缩率低，易操作等特点。

使用工艺：

将A、B组份按1:1混合搅拌均匀，经真空排泡后即可浇灌，操作时间视温度而定(0.5-3)H，硫化时间(室温)12-24H，加温80-120 ° C可在数十分钟内固化。

本品为铂金催化剂，使用时不能混入或接触这些物质：水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化。

包装与运输：

常规为40、50kg/组的胶桶或者铁桶包装

加成型硅胶是安全化学品，按一般化学品进行运输