

加松SPF38*140 二级材 CANFOR 品牌 新货刚到！

产品名称	加松SPF38*140 二级材 CANFOR 品牌 新货刚到！
公司名称	上海真宝防腐木毛料胚料加工厂
价格	1570.00/立方米
规格参数	品名:木方板材 树种:加拿大SPF松木 产地:加拿大
公司地址	中国 上海 上海市宝山区 真大路561弄3号H座（ 大场立交桥西南侧）宝山区龙丰木材市场内
联系电话	86-021-66620676

产品详情

品名	木方板材	树种	加拿大SPF松木
产地	加拿大	规格	38*89,38*140,38*235等
等级		含水率	低
表观密度	好	抗弯强度	好
特殊功能	易于固定		

加松spf|加松板材|spf板材|进口加松spf板材|加松spf烘干板材上海加松spf板材|加拿大spf加松板材|加松spf
板材|上海加松spf|加拿大spf|加松spf板材|松木板材|太仓加松spf|太仓加松板材|太仓加松spf烘干板材|太仓
加拿大spf加松烘干板材|加松spf二级板材|加松spf三级板材|加松spf家具级板材|加松spf日本级板材|刨光spf
板材|烘干spf板材||加松批发价格|加松价格|上海加松批发价格|江苏加松批发价格|上海加松批发厂家|太仓
加松批发厂家|太仓加松批发价格|spf加松|加松规格|加松龙骨条|加松规格|太仓港进口加松价格|上海港进
口加松价格||加松spf2级材|加松spf3级材|加松spfj级材|加松spf日本级烘干材

加松等级：economy(#4)、#3、#2 premium、j-grade

所有等级都经过烘干处理,四面刨光

加松规格

加松厚度：3.8cm

加松宽度：8.9cm-14cm-18.4cm-23.5cm-28.6cm

加松长度：2.44米-3.05米-3.66米-4.27米-4.88米-5.49米-6.1米

联系电话：13122009688 曾

特有38*235*4880/5490/6100mm优选特加二级，近日本级，特别适用于家具厂木门厂，客户反馈良好！最低只要1830元/方！

qq421241330

网址：<http://zengbaomuye.cn.alibaba.com>

邮箱：chunfahao1234@126.com(欢迎电邮询价，我会回复的)另有38*89*90/95/100mm的烘干加松短板短料，专供托盘厂以及指接板厂专用！

一、什么是 s-p-f 软木材？

生长在同一地区、具有相似特性及性能属性的不同树种可以作为一个整体进行生产与销售，用于建筑及工业领域。云杉-松木-冷杉（spf）就是产自加拿大的一个主要的商用软木材树种组合。s-p-f盛产于加拿大的软木林。该树种组合因其直度、强度重量比、可加工性、价值及可用性，成为建筑业最为广泛采用的树种组合。由于s-p-f是在加拿大寒冷的北部林区缓慢生长，因此其纹理紧密，节疤细小，有利于生产出较直且较稳定的木材。

spf明显为白木材，木材外观明亮、洁净，颜色由白色到浅黄色不等，纹路细微笔直、质地光滑。具有较高的强度重量比，以出色的操作性能而闻名。其受钉和握钉力非常好，并且手工和电动工具操作容易。粘合、涂漆和着色性能佳。

此木材主要适用：混凝土成型坯料模板,房屋框架,地板搁栅和墙体组件,斜梁或结构用材,隔间角材,拼板,室内线板,企口壁板,书架,室内壁板,层板以及包装用材等，可制做拖盘、垫仓板、包装箱。

s-p-f树种分类 植物名（拉丁名）

s白云杉 *picea glauca*

英格曼云杉 *picea engelmannii*

黑云杉 *picea mariana*

红果云杉 *picea rubens*

p黑松 *pinus contorta*

短叶松 *pinus banksiana*

f高山冷杉 *abies lasiocarpa*

胶冷杉 *abies amabilis*

二、级别说明（参考canfor公司）

等级	等级描述	用途	再加工用途
----	------	----	-------

1级	表面外观 / 目视检验。无缺损，无瑕疵，无弯曲、弓曲、扭曲。强度和外观是主要的特性。可供应1级和2级。	顶级建筑用材。用于建筑、房屋框架、地板搁栅和墙体组件。	家具 / 装饰材用料
直角边级	表面外观 / 目视检验。极少缺损，极少瑕疵，极少弯曲、弓曲和扭曲。强度和外观是主要的特性。盖有 nlga 的 2 级印。	北美地区使用的特级建筑用材。主要供应北美建材超市。用于框架建筑、地板搁栅和墙体组件。	不适用
机械应力级	机械应力级 (msr) 木材。较少缺损。强度和受钉性是主要的特性。按应力分级。盖有 nlga 的 2 级印，1650 或 2100 应力等级号印。	确定强度的木材。主要用于建造地板和屋顶的桁架及组件。用于强度至为关键的大跨度。	不适用
墙骨柱级	采用nlga对墙骨柱的分级规则，无目视检验。仅存在nlga分级标准所允许的缺损、瑕疵、弯曲、弓曲和扭曲。垂直强度是主要的特性。	北美地区的标准建筑用材。用于美国大部分的房屋建筑。用于房屋框架，仅适用于垂直使用。构成房屋楼层和墙体结构的支撑。	不适用
2级	nlga分级规则的2级，无目视检验。仅存在nlga分级标准所允许的缺损、瑕疵、弯曲、弓曲和扭曲。强度是主要的特性。盖有 nlga 的 2 级印。	北美地区的标准建筑用材。用于美国大部分的房屋建筑。用于房屋框架、地板搁栅和墙体组件。	家具 / 装饰材用料
实用级 (3级)	nlga分级规则的实用级。用途与经济级相似。用于再加工损失较少。	较低等级的建筑用材。用于临时的建筑项目。适用于再加工。	指接木坯料。门/窗坯料。家具、托盘的生产。
经济级 (4级)	最低的等级。	用于临时的建筑项目。混凝土成型坯料。适用于再加工。室内用途。	指接木坯料。门/窗坯料。工业包装。家具、板材的坯料。

三、技术规格

种类	名义尺寸	实际尺寸	长度	nlgA等级
加松spf	2" x 3"	38 mmx 64 mm	8" - 16"	2级或以上 / 3级 / 经济级
加松spf	2" x 4"	38 mmx 89 mm	8" - 20"	2级或以上 / 3级 / 墙骨柱或以上 / 实用级 / 经济级
加松spf	2" x 6"	38 mmx 140 mm	8" - 24"	2级或以上 / 3级 / 经济级
加松spf	2" x 8"	38 mmx 184 mm	8" - 24"	2级或以上
加松spf	2" x 10"	38 mmx 235 mm	8" - 20"	2级或以上
加松spf	2" x 12"	38 mmx 286 mm	8" - 20"	2级或以上

加松木材主要适用：

混凝土成型坯料模板,房屋框架,地板搁栅和墙体组件,斜梁或结构用材,隔间角材,拼板,室内线板,企口壁板,书架,室内壁板,层板以及包装用材等,可制做拖盘、垫仓板、包装箱,指接板

加松板材主要客户群：

全国各地木材经销商,建筑工地,家具厂、沙发厂,木门厂、地板厂,建材市场、家居超市、建筑公司、装潢公司,进出口贸易公司,木制品厂等

关于加松spf：

加松spf是由杉-松-铁杉由四种树种组成：白云杉、英格曼云杉、小干松和阿尔卑斯铁杉组成。所有这些树种皆能生产高等级木材,木节相对较小、紧密。云杉-松-铁杉树种所生产的木材在市场上一起作为spf推广。云杉-松-铁杉木材明显为白木材,春木和秋木之间颜色差别非常小。木材外观明亮、洁净,颜色由白色到浅黄色不等,纹路细微笔直、质地光滑。

用途

云杉-松-铁杉窑干木材作为结构性框架材料用于所有类型的建筑中：住宅、商业、工业和农业。云杉-松-铁杉窑干木材还广泛用于制造预制房屋、桁架和其它结构组件。除了生产高质量结构材以外,只要经过些微准备,云杉-松-铁杉还可以制成精美而经济的实木家具。产品结构材、桁架、预制房屋、外部露台、防腐处理杆、铁路枕木和室外家具。

技术规格

云杉-松-铁杉木材在窑干炉内可统一干燥至含水率为12%或以下。窑干可防止木材的天然污点,提高强度和刚度,强化外观并增强抗腐烂和虫害能力。

小干松

密度(风干平均值): 480 公斤 / 立方米
比重(烘干平均值): 0.47
弹性系数: 12 300兆帕斯卡
断裂系数: 81.1兆帕斯卡

西部白云杉

密度 (风干平均值): 420 公斤 / 立方米 比重 (烘 干平均值): 0.39 弹性系数: 9930 兆帕斯卡 mpa 断裂系数: 62.7 兆帕斯卡

英格曼云杉

密度 (风干平均值): 450 公斤 / 立方米 比重 (烘 干平均值): 0.42 弹性系数: 10 700 兆帕斯卡 mpa 断裂系数: 69.5 兆帕斯卡

加松板材主要品牌：west fraser , ap , tolko , canfor , intrefor , idaho forest , apollo , conifex , adamslake

【购买须知】购买前，确认好您要购买的产品、规格、数量、价格等信息。付款成功后当天发货。送货方式有客户自提，或公司代叫车，运费自付。超过20方/次，公司代为办理木材检疫并支付费用！