

丙烯酸酯橡胶 ACM 四川遂宁

产品名称	丙烯酸酯橡胶 ACM 四川遂宁
公司名称	遂宁青龙丙烯酸酯橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):遂宁青龙丙烯酸酯橡胶厂 型号:AR-100,AR-200 原产地:四川遂宁
公司地址	中国 四川 遂宁市 船山区新桥镇梓潼村
联系电话	86 0825 2895158 13882500058

产品详情

厂家(产地)	遂宁青龙丙烯酸酯橡胶厂 型号	AR-100,AR-200
原产地	四川遂宁	

青龙 丙烯酸酯橡胶（标准：q/70899029.001-1999）丙烯酸酯橡胶（acm）是饱和型主链结构的特种橡胶，具有良好的耐热、耐油、耐臭氧、抗紫外线等性能，特别适用于制作耐高温（<200℃）热油、含硫及极压添加剂的润滑类的橡胶制品（如油封、o型圈、垫片、胶管）和暴露于室外的变压器密封制品、电缆等。可在一些领域取代丁腈橡胶以提高制品的性能，或代替价格昂贵的氟橡胶以降低成本。国产ar型acm是我厂总工程师唐坤明经过多年研发成功的新颖胶种，在遂宁市建成专业生产厂，生产ar-100、200、300、400、210、150、250等四个型号十余种规格产品，质量达到国外同类产品的水平，可满足用户的不同使用要求。本系列产品可用多种硫化体系硫化（如硫磺类、胺类、tcy、pz等），硫化速度有快有慢。可与氟橡胶、氯醚橡胶、丁腈胶等并用。本厂还生产耐高温性能良好的acm专用防老剂tk100，较好地解决了acm的耐高温（175℃）老化问题。在加工配合方面，唐坤明已公开发表学术论文十几篇，为acm的应用打下了良好的技术基础。为了推动我国acm的应用步伐，我厂愿与广大用户携手合作，向用户提供全方位技术服务，共同解决acm应用中的技术难题，共创丙烯酸酯橡胶的辉煌。我厂可向用户提供acm加工助剂。

生胶 (q/70899029 · 001-1999)

标准型	耐寒型	耐寒改进型	超耐寒型
(脆性温度-15℃)	(脆性温度-20℃)	(脆性温度-20~-30℃)	(脆性温度-20~-30℃)
ar-100	ar-200	ar-300	ar-400
		ar-300I	ar-400I
ar-110	ar-210	ar-310	ar-410

ar-130	ar-230	ar-330	ar-430
ar-140	ar-240		
ar-150	ar-250	ar-350	ar-450
ar-170	ar-270	ar-370	
ar-180	ar-280	ar-380	

ar-150 , ar-170 , ar-180为专利产品 , 专利号为 : 03117291.1

部分acm物理性能指标 : (标准 : q/70899029.001-1999)

型号	ar-100	ar-200	ar-300	ar-400
门尼粘度 ml (100,1+4)	30~50	30~50	30~50	25~45
灰分,%	0.8	0.8	0.8	0.8
挥发物,%	0.8	0.8	0.8	0.8
邵尔a型硬 度,度	50~95	50~95	50~95	45~85
拉伸强度, mpa	8~15	8~15	8~15	6~12
扯断伸长 率,%	150~500	150~500	150~500	100~400
1#标油体积 变(150 × 70h),%	5	10	10	-
3#标油体积 变(150 × 70h),%	18	25	25	-
压变(b法,2 5%,150 × 70h),%	50	50	50	50
压变(b法,2 5%,170 × 70h),%	60	60	60	-
脆性温度, ,	-15	-20	-30	-40