

混合砂浆	m10	1	0.25	5	4.5	4	1	5	4.5	4	50g	砌筑、抹内墙
	m7.5	1	0.4	5.5	5.2	5	1	5.5	5.2	5	50g	砌筑、抹内墙
	m5	1	0.6	7	6.5	6	1	7	6.5	6	50g	砌筑、抹内墙底
	m2.5	1	1	8.5	8	7.5	1	8.5	8	7.5	50g	砌筑
水泥砂浆		1		3.5	3	2.5	1	4.5	4	3.5	50g	抹外墙、粘瓷砖、砌筑
		1		2.5	2	1.5	1	3.5	3	2.5	50g	地面、墙裙、砌筑

注：用于混合砂浆中完全代替石灰。用于水泥砂浆节约水泥，表中水泥为 32.5 级，施工水平优良。当水泥标号高于或低于 32.5 级时，砂子含泥量或杂质过高时，在确保设计强度或当地有砂浆配比规定前提下，适当调整砂浆比例。

1、掺量为 $c \times 0.05\%$ ，即每 100kg 水泥掺本品 50g；2、抹内墙：(1) 抹墙前墙面掸水，砂浆不易过稀。(2) 抹头遍与二遍要连续进行，间隔时间过长头遍水分吸干固化，不易二遍操作。(3) 多功能型砂浆王具有早强作用，抹面时间不能过长，在浆没完全吃没时，最好用铁抹子压一次表面浮砂。(4) 框架结构水泥柱抹灰时需擦界面剂（或素灰）。3、抹外墙：多功能型砂浆王用量不易过多，过多易出现裂纹，其他与 2 相同。4、砌筑：砖面需浇水，砌筑吃浆面饱满。5、抹棚顶：在抹棚之前需擦界面剂或 108 胶，抹头遍与二遍要间隔两小时，因水泥面吃浆慢。6、抹防水层：对水渗透比较严重地区可抹三遍，一般可抹两遍。7、注意事项 1、搅拌好的砂浆要放在保水的地方，不要直接放在干燥吸水的楼板上，以防影响砂浆和易性。2、本产品为粉剂，要防水，防油污及破损，保质期为 2 年。六、包装规格编织袋包装，每包装 30kg。注：产品的掺量与配合比、原材料性能及施工、试验条件有关，用户在使用时。根据试配可适当增减掺量。优异性能：气泡均匀、稳定；提高砂浆容积率；砂浆增稠，施工性好，防裂；降低导热系、提高保温效果。